



PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
REVISIONE SCHEDE:
CODICE FORMULA:

BLANCURA

PITTURA IDROREPELLENTE LAVABILE ACRILICA TRASPIRANTE
AUSILIARI EDILIZIA
04.12.2023
4060



CARATTERISTICHE

Pittura acrilica lavabile-traspirante, idrorepellente per esterni ed interni. Le spiccate doti di resistenza e copertura, abbinate ad una buona traspirabilità, rendono Blancura molto versatile, tanto da essere utilizzata come pittura universale, sia all'interno che all'esterno, in ambiente urbano, marino, montano, su intonaci o precedenti pitture sintetiche di varia natura. Copre con una mano. Riduce il rischio di sfogliamento.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Intonaco civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Precedenti pitture lavabili, semilavabili, idrorepellenti, rivestimenti al quarzo: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente eliminare completamente, lavare con acqua. Stuccare con Colmax in pasta o Stukol in polvere ed all'esterno con stucco cementizio. Applicare una mano di fissativo ad acqua Liquifix 500/A su pareti porose all'interno o all'esterno, mentre su vecchie pitture o su intonaci sfarinanti applicare fissativo a solvente Liquifix 500/S. Facciate disomogenee con riprese di intonaci miste a precedenti pitturazioni possono essere preventivamente uniformate con fondo di collegamento Densoplast Intermedio, utilizzato anche per rendere ruvide pareti lisce a gesso o prima di applicare Blancura.

Finitura: lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Blancura con un intervallo di circa 4-5 ore una dall'altra.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Massa volumica ISO 2811: | 1,60 ± 0,05 g/cm ³ | Interni: | sì |
| Viscosità: | 11000 mPas / 6 Spindle / 60 rpm | Esterni: | sì |
| Brookfield ASTM D 2198 | rpm | Colori: | bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro |
| Aspetto e finitura gloss: | opaco, 2 ± 1 gloss | Diluente: | acqua |
| UNI EN ISO 2813 | | Diluente: | acqua |
| Resistenza al lavaggio: | > 10.000 colpi di spazzola | Applicazione: |    |
| Resa teorica: | 12 m ² /l | Diluizione: | 30-40%  30-40%  40-50%  |
| Vita di stoccaggio: | 24 mesi | | |
| Secco al tatto: | 3-4 h | | |
| Secco in profondità: | 12 h | | |
| Sovraverniciabilità: | 4-5 h | Pulizia attrezzi: | acqua |

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.

Valore limite di C.O.V. per Blancura (CAT A/c - Pitture per pareti esterne (base acqua): 40 g/l (2013). Blancura ha un contenuto di C.O.V. < 40 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto o del prodotto inferiore a +5°C, non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due-tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a + 5°C.



seguito: Blancura – 04.12.2023

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'idropittura idrorepellente per esterni ed interni Blancura a base di resina acrilica e pigmenti selezionati, cariche idrorepellenti non siliconiche, mediante pennello, rullo o spruzzo con un consumo di _____ l/m².

CONFEZIONI

14,000-5,000-2,500-0,750 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

