

Scheda Tecnica

DECORLANDIA IMPREGNANTE con filtri u.v.

CARATTERISTICHE

Impregnante protettivo acrilico ad acqua, con filtri U.V., neutro, trasparente e pigmentato per esterni ed interni. Penetra nelle fibre del legno proteggendolo senza formare pellicola e preparando la superficie a ricevere una finitura acrilica. Può anche essere lasciato come prodotto a finire per un effetto rustico comunque soggetto a frequente manutenzione di rinnovo o restauro. Conserva, esalta e ravviva la naturale bellezza del legno, lo colora in trasparenza evidenziandone le venature.

CICLO APPLICATIVO - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare, pulire e spolverare.

Legno resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acquaragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie vernici con lo Sverniciatutto, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5-10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura e carteggiare fino a legno nudo. Su vecchi impregnanti è sufficiente carteggiare o pagliettare superficialmente.

FINITURA

Applicare una o due mani di Decorlandia finitura cerata o Decorlandia vernice acrilica lucida o satinata con un intervallo di almeno 6 ore.



















AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Mescolare accuratamente prima del prelievo. Per ottenere tonalità più forti applicare una seconda mano mentre per ottenere toni meno intensi aggiungere il colore prescelto neutro. tenere sempre presente che la tonalità risultante deriva non solo dal colore prescelto ma anche dal tipo e dall'essenza del legno oltre che dal suo grado di assorbimento (es. una superficie molto assorbente produce una colorazione molto intensa).

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due mani di impregnante Decorlandia con filtri U.V. a base di copolimeri acrilici, ossidi di ferro trasparenti e speciali additivi atti a proteggere il legno dall'aggressione fisica e biologica.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 10		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua calda e sapone		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura satinato		Fuori polvere 1 ora		Peso specifico kg/l 1±0,03		Applicazione a pennello 0%-10%	
Colori neutro e cartella		Secco al tatto 2-3 ore		Solidi in peso 15±1		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 4 ore		Viscosità F/4 22"±2		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità 6 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 18,000- 2,500-0,750- 0,375 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

