

Scheda Tecnica

DECORLANDIA smalto ad acqua

CARATTERISTICHE

Smalto acrilico per legno, ferro e cemento, dotato di ottima copertura, pennellabilità ed elevata resistenza agli agenti atmosferici esterni. Ideale per applicazioni all'interno poiché non emana odori nocivi essendo esente da solventi, a basso v.o.c. (volatil organic components) e quindi a basso impatto ambientale pertanto è possibile l'impiego per grandi superfici di ambienti con presenza di alimenti.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, carteggiare e spolverare. Applicare una o due mani di convertitore di ruggine ad acqua Ferrovivo F3 e dopo 24 ore, applicare una mano di primer Decorlandia. Lasciare asciugare perfettamente per almeno 8 ore.

Legno nuovo: stuccare eventuali buchi ed applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo Decorlandia, lasciare asciugare, carteggiare, spolverare.

Legno già verniciato: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare, quindi applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo acrilica ad Acqua Decorlandia e carteggiare.

Intonaco: idem come per legno.

Acciaio zincato: sgrassare accuratamente con un panno imbevuto di diluente, se necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbiatura di pulizia, applicare una mano di primer Decorlandia e lasciare asciugare per almeno 8 ore.

FINITURA

Applicare due mani di smalto ad acqua Decorlandia con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Utilizzare pennelli con filamenti specifici in tynex per prodotti acrilici evitando rulli di spugna, principali artefici di formazione di bollicine. NON applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

1/2




















Prodotto: Decorlandia smalto

Sulle superfici verniciate con smalto acrilico ad acqua evitare il lavaggio con detergenti forti come quelli normalmente utilizzati per vetri e sanitari perché contengono sostanze emollienti capaci di ammorbidire la superficie dello smalto rendendola leggermente ed irreversibilmente "appiccicosa" al tatto.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati allo spessore di 25 µ ciascuno di smalto ad acqua Decorlandia a base di resina acrilica non ingiallente e pigmenti resistenti, su fondi opportunamente predisposti.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 10		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua e sapone		Applicazione a rullo 10%	
Aspetto e finitura lucido e satinato		Fuori polvere 2-3 ore		Peso specifico kg/l 1,2±0,050		Applicazione a pennello 10%	
Colori bianco e cartella		Secco al tatto 5 ore		Solidi in peso 53% rif. al bianco		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 24 ore		Viscosità F/4 270"±20"		Applicazione a spruzzo d'aria Ø UGELLO ATM PRESSIONE	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità 8 ore		Temperatura di infiammabilità =		2 mm. diluiz.: 10%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 16,000-2,500-
0,375-0,750-
0,125 lt.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com