



PRODOTTO: **DENSOPLAST ELASTOMERICO**
DESCRIZIONE: PITTURA ELASTOMERICA
CATEGORIA: IDROPITTURE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22.04.2025
CODICE FORMULA: 4300

CARATTERISTICHE Pittura acrilica all'acqua a spessore, autoreticolante ad elevata elasticità, indicata per il rivestimento di pareti e microcavillature, sottoposte a movimento ed escursioni termiche.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI **Intonaco civile:** applicare dopo stagionatura. Pulizia dei supporti.
Fondi con vecchie pitture: se ben aderenti applicare dopo pulizia. In caso contrario eliminare il vecchio trattamento. In tutti i casi prima di procedere con la pitturazione fissare il fondo con Liquifix 500/S.
Fondi a calce o silicati: eliminare totalmente e primerizzare con Liquifix 500/A.
Finitura: applicare due mani di Densoplast Elastomerico a distanza di 24 ore. Favorire la penetrazione nelle microcavillature mediante l'azione meccanica delle setole del pennello.

DATI TECNICI
 (a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,37 ± 0,05 g/cm ³	Interni:	no
Viscosità:	12000 ± 500 mPas	Esterni:	sì
(Brookfield ISO 2555:2018)		Colori:	bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro
Allungamento a rottura:	250% su spessore di 0,5 mm	Diluente:	acqua
Aspetto e finitura gloss:	opaco, gloss = 2 ± 1		 
(UNI EN ISO 2813)		Applicazione:	
Resa teorica:	4-5 m ² /l	Diluizione:	0% 10%
Vita di stoccaggio:	24 mesi	Pulizia attrezzi:	acqua
Secco al tatto:	6-8 h		
Secco in profondità:	48 h		
Sovraverniciabilità:	24 h		

CLASSIFICAZIONE C.O.V. Direttiva Europea 2004/42 CE.
 Valore limite di C.O.V. per Densoplast Elastomerico (CAT A/c – Pitture per pareti esterne di supporto minerale): 40 g/l (2013). Densoplast Elastomerico ha un contenuto di C.O.V. < 40 g/l.

PRECAUZIONI Non applicare con temperatura inferiore a +5 °C. Non applicare su superfici calde esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno 2 giorni Conservare in barattolo a temperatura non inferiore a +5 °C e non esposto al sole o a fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO Pittura silossanica resistente agli agenti atmosferici, d'elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore. Aspetto opaco per finiture di pregio con un consumo di _____ l/m² da applicarsi in una mano al prezzo di _____ € al m².

CONFEZIONI 14,000-5,000 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.