

# Scheda Tecnica

## TIXOLITE pittura opaca di fondo

### CARATTERISTICHE

Pittura opaca di fondo, bianca riempitiva, tixotropica, livellante, di facile e veloce carteggiabilità, particolarmente adatta per la preparazione di legno e per muri all'interno. Dotata di ottima permeabilità e dilatazione, è facilmente carteggiabile dopo 5-6 ore.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Legno nuovo:** il supporto deve essere perfettamente asciutto, umidità relativa massima 12%, carteggiare.

**Legno già trattato:** se la pittura di fondo è ben aderente, carteggiare e spolverare, diversamente sverniciare completamente con Sverniciatore UNI.

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

**Muri vecchi:** rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco. Stuccare, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

### FINITURA

Applicare due mani di Tixolite con un intervallo di almeno 12 ore carteggiando tra una mano e l'altra, applicare due mani di smalto con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.




















### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo. L'aspetto gelatinoso è dovuto al fenomeno di tixotropia, una energica miscelazione del prodotto è sufficiente a restituire la fluidità necessaria. Tale caratteristica favorisce la riduzione di colature in verticale ed un migliore aspetto riempitivo.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati o più strati di Tixolite allo spessore di 35 µ ciascuno su fondi in legno opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
6-8		RMP		RMP		5%-10%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		1 ora		1,500±0,100		5%-10%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco		2-3 ore		75±3		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione	
no/sì		5-6 ore		F/ 23"±2		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Confezioni:	
24 mesi		12 ore		35 °C		16,000-2,500- 0,500-0,250 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

