CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
PER L'INDUSTRIA CERAMICA

Sassuolo, 28/07/2023

Rapporto di Prova N° 3222/23

Richiesto da:	LIQUIPLAST S.r.l. Via della Padula 319 57124 Livorno
Per il prodotto:	Pannello multistrato 60 x 90 x 4,5 cm, contrassegnate "PANNELLO CEMENTO ARMATO CON UNO STRATO DI PRIMER LIQUIGRIP NL09032 E UNO STRATO A FINIRE DI FIBROGUM FLEX HP GRIGIO NL14663".

In data: 19/07/2023	Data ricevimento in laboratorio 21/07/2023

Campionamento:
- Luogo: ----------
- Data: ---------- - Effettuato da: COMMITTENTE
- Come (metodo): ----------

Prove svolte a: SASSUOLO	Data di inizio prova: 24/07/2023	Data di fine prova: 24/07/2023

DIN EN 16165:2021 – Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali - Metodi di valutazione

Allegato B – Prova della rampa a piedi calzati

Descrizione della superficie: ☐ Liscia ☐ Strutturata ☒ Profilata ☒ Ruvida

Dimensioni della superficie provata (mm): 400 x 900

Schema di posa:

Direzione di deambulazione

RISULTATI:

valore medio del test di rampa, α_{shod}: **22°**

CLASSIFICAZIONE (DGUV REGEL 108-003)

Gruppo di valutazione del rischio di scivolamento (Gruppo R) **R11**

Verifica Tecnica
Pietro Bruzzi

p. Il Direttore
Prof. Maria Chiara Bignozzi

----------Fine Rapporto ----------

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. I testi tra virgolette sono dichiarazioni del Cliente e ricadono sotto la sua responsabilità. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina