

Scheda Tecnica

ASFASOL pittura bituminosa

CARATTERISTICHE

Pittura bituminosa riempitiva fillerizzata in soluzione di solvente. Impiegato per rivestire tubi e strutture in ferro, recinzioni in legno di palizzate, attrezzi agricoli ed industriali, coperture edili in calcestruzzo e murature controterra. Opportunamente diluito è usato come "patina invecchiante" del legno.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro nuovo o vecchio - Legno nuovo o verniciato - Laterizio o cementizio: asportare parti incoerenti, ruggine, vecchie vernici sfoglianti o polvere.

FINITURA

Applicare due o tre mani di Asfasol a distanza di 12-24 ore.




















AVVERTENZE

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o tre mani di pittura bituminosa per uno spessore di ca. 90 µ.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 8		Diluente RMP		Pulizia attrezzi DSU		Applicazione a rullo 0%-5%	
Aspetto e finitura satinato		Fuori polvere 5-6 ore		Peso specifico kg/l 1,300±0,100		Applicazione a pennello 0%-5%	
Colori nero		Secco al tatto 24-36 ore		Solidi in peso 70%±5		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 7 giorni		Viscosità F/8 30"±5		Applicazione a spruzzo d'aria	
Vita di stoccaggio 36 mesi		Sovraverniciabilità 12 ore		Temperatura di infiammabilità 22°C		diluz.: 10-20%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 18,000-2,500-0,750 lt.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquilast.com