

Scheda Tecnica

ASFASOL pittura bituminosa

CARATTERISTICHE

Pittura bituminosa riempitiva fillerizzata in soluzione di solvente. Impiegato per rivestire tubi e strutture in ferro, recinzioni in legno di palizzate, attrezzi agricoli ed industriali, pareti in calcestruzzo e murature controterra. Opportunamente diluito è usato come "patina invecchiante" del legno.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro nuovo o vecchio - Legno nuovo o verniciato - Laterizio o cementizio: asportare parti incoerenti, ruggine, vecchie vernici sfoglianti o polvere.

FINITURA

Applicare due o tre mani di Asfasol a distanza di 12-24 ore.




















AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o tre mani di pittura bituminosa per uno spessore di ca. 90 µ.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
8		RMP		RMP		0%-5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
satinato		5-6 ore		1,300±0,100		0%-5%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
nero		24-36 ore		70%±5		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		7 giorni		F/8 30"±5		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		diluz.: 20%	
36 mesi		12 ore		22°C			

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 18,000-2,500-0,750 lt.

