

# Scheda Tecnica

## BITUSOL

### CARATTERISTICHE

Primer bituminoso liquido a solvente per impregnare cemento o laterizio prima della posa della guaina bituminosa. Forma una sottile pellicola protettiva impermeabilizzante ed è quindi utilizzato anche come vernice antigalvanica, impermeabilizzante per tubazioni, ponteggi, attrezzi agricoli o impregnazione di pianali in legno di containers, vagoni merci etc....

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Ferro nuovo o vecchio - Legno nuovo o verniciato - Laterizio o cementizio:** asportare parti incoerenti, ruggine, vecchie vernici sfoglianti o polvere.




















### FINITURA

Applicare una prima mano di primer bituminoso come funzione impregnante ed una seconda come finitura protettiva superiore.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l <g.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10-12		RMP		RMP		0-5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
=		5-6 ore		1,0±0,030		0%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
nero		24-36 ore		45%±3		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/no		7 giorni		F/4 35"±5		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		diluiz.: 0,5%	
36 mesi		12 ore		22 °C			

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 20,000-10,000  
5,000 kg.



Via della Padula 319  
57124 Livorno (ITALY)

**liquiplast**  
INDUSTRIA VERNICI

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70  
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com