

Scheda Tecnica

CAPO HORN smalto plastico marino

CARATTERISTICHE

Smalto plastico sopraffino extrabrillante per marina con finitura antigraffio e resistente agli agenti atmosferici più aggressivi ed ai raggi ultravioletti. E' caratterizzato da ottima dilatazione, basso ingiallimento e buon potere anticorrosivo risultando particolarmente adatto per applicazioni su strutture in ferro, sostegni, cancellate etc.. Il buon potere riempitivo ed un'ottima pennellabilità offrono elevate prestazioni anche su legno di imbarcazioni, persiane, infissi. Mediante primer specifico può essere applicato anche su superfici di vario genere come laminati, manufatti in cemento, superfici zincate...

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario il convertitore di ruggine Ferro Vivo F3. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare due mani di antiruggine al fosfato di zinco Ironox S5, lasciare asciugare per almeno 24 ore, carteggiare e spolverare.

Lamiera zincata: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di primer speciale a solvente, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

PVC: sgrassare accuratamente, applicare una mano di primer speciale a solvente, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

Legno nuovo: stuccare eventuali buchi, lasciare asciugare, carteggiare, spolverare. Per una superficie molto liscia applicare una o due mani di fondo riempitivo Tixolite, lasciare asciugare e carteggiare.

Legno già verniciato: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture e carteggiare, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare. Applicare una o due mani di Tixolite, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

FINITURA

Applicare due mani di Capo Horn con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

1/2




AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati di 35 µ ciascuno, su fondi opportunamente predisposti, di smalto marino Capo Horn per esterni.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 35-40 µ		Diluente RMP		Pulizia attrezzi RMP		Applicazione a rullo 10%	
Aspetto e finitura lucido		Fuori polvere 2-3 ore		Peso specifico kg/l 1,100± 0,0150		Applicazione a pennello 10%	
Colori bianco e cartella		Secco al tatto 8-12 ore		Solidi in peso 75±2%		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 24 ore		Viscosità F/4 360"±60		Applicazione a spruzzo d'aria	
Vita di stoccaggio 36 mesi		Sovraverniciabilità 24 ore		Temperatura di infiammabilità 35 °C		Ø UGELLO ATM PRESSIONE	diluiz.: 10%

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 16,000 - 2,500 -
0,750 -
0,375 lt.

