SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **CLEY TB SANITIZED**
DESCRIZIONE: PITTURA SEMILAVABILE TRASPIRANTE CON ADDITIVO ANTIMUFFA
CATEGORIA: CICLO RISANANTE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 05.08.2024
CODICE FORMULA: 4280

CARATTERISTICHE

Idropittura acrilica traspirante semilavabile al titanio per interni. Igienica, permeabile, di buona copertura. Certificata secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di muffe e funghi) è un prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) che grazie all'additivo Preventol Bayer, riduce drasticamente la possibilità di formazione di alghe, muschio, muffe e concrezioni fungiformi, proteggendo lo strato di pittura ed aumentandone la durabilità negli anni. Cley TB Sanitized grazie alla sua formulazione e all'elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità tenendo lontane le muffe per avere muri sani ed un ambiente confortevole.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Intonaco civile e pannelli prefabbricati: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Precedenti pitture traspiranti: se ben aderenti stuccare. Ove necessario, carteggiare e spolverare.
Precedenti pitture lavabili, non traspiranti a calce o silicati: eliminare completamente o carteggiare fino a consentire l'adesione su intonaco. Stuccare ove necessario e carteggiare.
Finitura: Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Cley TB Sanitized con un intervallo di ca. 4-5 ore una dall'altra.

PREVIENE LA PROLIFERAZIONE DELLE SEGUENTI SPECIE:

Muffe: *Alternaria tenuis, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus ustus, Aureobsidium pullulans, Ceratocystis pilifera, Cladosporium herbarum, Gliocladium virens, Paecilomyces variotii, Penicillium citrinum, Phialophora fastigiata, Sclerophoma pityophila, Stachybotrys chartarum, Trichoderma spec*

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,65 ± 0,05 g/cm³	**Esterni:**	no
Viscosità: **(Brookfield ASTM D 2198)**	11000 mPas / Spindle 6 / 60 rpm	**Colori:**	bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro
pH:	8 ± 1	**Diluente:**	acqua
Aspetto e finitura gloss: (UNI EN ISO 2813)	opaco, 2 ± 1 gloss		
Resa teorica:	10-11 m²/l	**Applicazione:**	
Vita di stoccaggio:	24 mesi	**Diluizione:**	30-40% 30-40% 40-50%
Sovraverniciabilità:	4-5 h		pistola Ø ugello 1,5-1,7 mm - atm. 2,5-3
Interni:	sì		airless Ø 0,66 mm - atm. 100-200
		Pulizia attrezzi:	acqua

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Cley TB Sanitized (CAT A/a - Pitture per pareti e soffitti interni): 30 g/l (2013). Cley TB Sanitized ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

Via della Padula, 319 - 57124 Livorno - Tel. +39 586 851250 - info@liquiplast.com - www.liquiplast.com

seguito: *Cley TB Sanitized – 05.08.2024*

VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di idropittura traspirante Cley TB Sanitized a base di resine acriliche modificate a carbonato di calcio o mediante pennello, rullo, spruzzo.
CONFEZIONI	14,000-5,000-2,500 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.