



PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

CLEY TB SANITIZED

PITTURA TRASPIRANTE CON ADDITIVO ANTIMUFFA
CICLO RISANANTE
21.07.2025
4280



CARATTERISTICHE

Idropittura acrilica traspirante al titanio per interni. Igienica, permeabile, di buona copertura. Certificata secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di muffe e funghi) è un prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) che grazie all'additivo Preventol Bayer, riduce drasticamente la possibilità di formazione di alghe, muschio, muffe e concrezioni fungiformi, proteggendo lo strato di pittura ed aumentandone la durabilità negli anni. Cley TB Sanitized grazie alla sua formulazione e all'elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità tenendo lontane le muffe per avere muri sani ed un ambiente confortevole.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI




Intonaco civile e pannelli prefabbricati: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Precedenti pitture traspiranti: se ben aderenti stuccare. Ove necessario, carteggiare e spolverare.
Precedenti pitture lavabili, non traspiranti a calce o silicati: eliminare completamente o carteggiare fino a consentire l'adesione su intonaco. Stuccare ove necessario e carteggiare.
Finitura: Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Cley TB Sanitized con un intervallo di ca. 4-5 ore una dall'altra.

PREVIENE LA PROLIFERAZIONE DELLE SEGUENTI SPECIE:

Muffe: Alternaria tenuis, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus ustus, Aureobasidium pullulans, Ceratocystis pilifera, Cladosporium herbarum, Gliocladium virens, Paecilomyces variotii, Penicillium citrinum, Phialophora fastigiata, Sclerophoma pityophila, Stachybotrys chartarum, Trichoderma spec

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,65 ± 0,05 g/cm ³	Esterni:	no
Viscosità: (Brookfield ASTM D 2198)	11000 mPas / Spindle 6 / 60 rpm	Colori:	bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro
pH:	8 ± 1	Diluente:	acqua
Aspetto e finitura gloss: (UNI EN ISO 2813)	opaco, 2 ± 1 gloss	Applicazione:	  
Resa teorica:	10-11 m ² /l	Diluizione:	30-40% pistola Ø ugello 1,5-1,7 mm - atm. 2,5-3 30-40% airless Ø 0,66 mm - atm. 100-200
Vita di stoccaggio:	24 mesi	Pulizia attrezzi:	acqua
Sovraverniciabilità:	4-5 h		
Interni:	sì		

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Cley TB Sanitized (CAT A/a - Pitture per pareti e soffitti interni): 30 g/l (2013). Cley TB Sanitized ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C.
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.



seguito: Cley TB Sanitized – 05.08.2024

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di idropittura traspirante Cley TB Sanitized a base di resine acriliche modificate a carbonato di calcio o mediante pennello, rullo, spruzzo.

CONFEZIONI 14,000-5,000-2,500 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

