



**PRODOTTO:**  
**DESCRIZIONE:**  
**CATEGORIA:**  
**ULTIMO AGGIORNAMENTO:**  
**CODICE FORMULA:**

## CLEYTON CASASANA

PITTURA TRASPIRANTE ACRILICA LAVABILE IDROREPELLENTE  
IDROPITTURE  
07.12.2023  
4130



### CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile-traspirante acrilica di buon potere coprente, igienizzante, formulata per trattamento di interni come pitturazioni decorative o imbiancature di ambienti con presenza di condensa ed umidità particolarmente predisposti allo sviluppo di muffe. Cleyton Casasana grazie all'elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità ed a mantenere muri sani per un ambiente confortevole.

### CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.  
**Precedenti pitturazioni:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido.  
**Pittura a calce o silicati:** eliminare completamente, spolverare.  
**Intonaci a gesso o cartongesso:** applicare prima una mano di fissativo Liquifix 500/A diluito al 100% con acqua.  
**Finitura:** lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Cleyton Casasana con un intervallo di ca. 8-12 ore una dall'altra.

### DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

<b>Massa volumica ISO 2811:</b>	1,70 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	<b>Interni:</b>	sì
<b>Viscosità:</b>	10800 mPas / Spindle 6 /	<b>Esterni:</b>	no
<b>(Brookfield ISO 2555:2018)</b>	60 rpm	<b>Colori:</b>	bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro
<b>Aspetto e finitura gloss:</b>	opaco, 2 ± 1 gloss	<b>Diluente:</b>	acqua
<b>(UNI EN ISO 2813)</b>		<b>Applicazione:</b>	  
<b>Resa teorica:</b>	11 m <sup>2</sup> /l	<b>Diluizione:</b>	30-40%      30-40%      40-50%
<b>Vita di stoccaggio:</b>	24 mesi		Ø ugello 1,5-1,7 mm - atm. 2,5-3
<b>Secco al tatto:</b>	30'	<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua
<b>Secco in profondità:</b>	6 h		
<b>Sovraverniciabilità:</b>	6-8 h		

### CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.  
Valore limite di C.O.V. per Cleyton Casasana (CAT A/a - Pitture per pareti e soffitti interni): 30 g/l (2013). Cleyton Casasana ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

### PRECAUZIONI

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. Non applicare su superfici infestate da muffe senza preventivo trattamento con appositi prodotti. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati, su fondi predisposti, di Cleyton Casasana pittura acrilica murale traspirante igienizzante.

### CONFEZIONI

14,000-5,000-2,500 l

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.*