

Scheda Tecnica

CLEYTON CASA-SANA

CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile-traspirante acrilica di buon potere coprente, igienizzante antimuffa, formulata per trattamento di interni come pitturazioni decorative o imbiancature di ambienti con presenza di condensa ed umidità particolarmente predisposti allo sviluppo di muffe. Cleyton Casa-sana conserva per lungo tempo l'aspetto originale preservando i componenti dall'attacco di muffe e batteri. Cleyton Casa-sana grazie all'elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità ed a mantenere muri sani per un ambiente confortevole.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Precedenti pitturazioni: se ben aderenti pulire a secco o ad umido.

Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Intonaci a gesso o cartongesso: applicare prima una mano di fissativo Liquifix 500/A diluito al 100% con acqua.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Cleyton Casa-sana con un intervallo di ca. 8-12 ore una dall'altra.




















AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Non applicare su superfici infestate da muffe senza preventivo trattamento con appositi prodotti. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati, su fondi predisposti, di Cleyton Casa-sana pittura acrilica murale traspirante igienizzante.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
11		acqua		acqua		30-40%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		=		1,70±0,05%		30-40%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco		30'		70%±2		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		6 ore		=		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		1,7-1,5 mm.	
24 mesi		6-8 ore		=		2,5-3 atm	
						diluiz.: 40-50%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 14,000-10,000-
5,000-2,500 lt.

Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)



tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com