

# Scheda Tecnica

## CLEYTON PROFESSIONAL

### CARATTERISTICHE

Idropittura traspirante acrilica supercoprente ad alto contenuto di biossido di titanio, igienizzante antimuffa, formulata per trattamento di interni come pitturazioni decorative o imbiancature di ambienti con presenza di condensa ed umidità particolarmente predisposti allo sviluppo di muffe. Cleyton Professional, conserva per lungo tempo l'aspetto originale preservando i componenti dall'attacco di muffe e batteri. Cleyton Professional grazie all'elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità ed a mantenere muri sani per un ambiente confortevole. È la pittura preferita dai professionisti per copertura e pennellabilità.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

**Precedenti pitturazioni:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

**Pittura a calce o silicati:** eliminare completamente, spolverare.

**Superfici murali con muffe:** dopo la pulizia detergere e bonificare con Amufon mangia muffa. Dopo 24-48 ore spolverare ed applicare due mani di Cleyton Casasana Sanitized.

**Intonaci a gesso o cartongesso:** applicare prima una mano di fissativo Liquifix 500/A diluito al 100% con acqua.

#### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Cleyton Professional con un intervallo di ca. 8-12 ore una dall'altra.

#### AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Non applicare su superfici infestate da muffe senza preventivo trattamento con appositi prodotti. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati, su fondi predisposti, di Cleyton Professional pittura acrilica murale traspirante igienizzante.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		acqua		acqua		40-50%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		=		1,70±0,05%		40-50%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco		30'		70%±2		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		6 ore		=		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		1,7-1,5 mm.	
24 mesi		6-8 ore		=		2,5-3 atm	
						diluiz.: 40-50%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 14,000-5,000-  
2,500 lt.

Via della Padula 319  
57124 Livorno (ITALY)



tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70  
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com