SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **CLEYTON SANITIZED**
DESCRIZIONE: IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE CON ADDITIVO ANTIMUFFA
CATEGORIA: CICLO RISANANTE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 05.08.2024
CODICE FORMULA: 4290

CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile traspirante, stirolo-acrilica, certificata secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di muffe e funghi) è un prodotto a tecnologia EBT (Encapsulated Biocide Technology) che grazie all'additivo Preventol Bayer, riduce drasticamente la possibilità di formazione di alghe, muschio, muffe e concrezioni fungiformi, proteggendo lo strato di pittura ed aumentandone la durabilità negli anni. Cleyton Sanitized grazie alla sua formulazione ad elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità tenendo lontane le muffe per avere muri sani ed un ambiente confortevole.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Precedenti pitturazioni: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.
Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.
Superfici murali con muffe: dopo la pulizia detergere e bonificare con Amufon mangia muffa. Dopo 24-48 ore spolverare ed applicare due mani di Cleyton Sanitized.
Intonaci a gesso o cartongesso: applicare prima una mano di fissativo Liquifix 30/N Sanitized, diluito al 100% con acqua.
Finitura: lasciare asciugare perfettamente applicare due mani di Cleyton Sanitized con un intervallo di ca. 8-12 ore una dall'altra.

PREVIENE LA PROLIFERAZIONE DELLE SEGUENTI SPECIE:

Muffe: *Alternaria tenuis, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus ustus, Aureobsidium pullulans, Ceratocystis pilifera, Cladosporium herbarum, Gliocladium virens, Paecilomyces variotii, Penicillium citrinum, Phialophora fastigiata, Sclerophoma pityophila, Stachybotrys chartarum, Trichoderma spec.*

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,70 ± 0,05 g/cm³	**Sovraverniciabilità:**	6-8 h
Viscosità:	10000 ± 2000 mPas /	**Interni:**	sì
(Brookfield ASTM D 2198)	Spindle 6 / 60 rpm	**Esterni:**	sì
pH:	8 ± 1	**Colori:**	bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro
Aspetto e finitura gloss:	opaco, 2 ± 1 gloss	**Diluente:**	acqua
(UNI EN ISO 2813)			
Resa teorica:	11 m²/l		
Spessore per ogni mano:	150-200 µm		
Vita di stoccaggio:	24 mesi	**Applicazione:**	
Secco al tatto:	30'	**Diluizione:**	30-40% 30-40% 40-50%
Secco in profondità:	6 h		Ø ugello 1,5-1,7 mm - atm. 2,5-3
		Pulizia attrezzi:	acqua

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Cleyton Sanitized (CAT A/a - Pitture per pareti e soffitti interni): 30 g/l (2013). Cleyton Sanitized ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

seguito: *Cleyton Sanitized – 05.08.2024*

PRECAUZIONI

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. Non applicare su superfici infestate da muffe senza preventivo trattamento con appositi prodotti. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, in due strati, su fondi opportunamente predisposti, di Cleyton Sanitized pittura stirolo-acrilica murale traspirante igienizzante.

CONFEZIONI

14,000-5,000-2,500 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.