



**PRODOTTO:**  
**DESCRIZIONE:**  
**CATEGORIA:**  
**ULTIMO AGGIORNAMENTO:**  
**CODICE FORMULA:**

## DECORLANDIA FINITURA CERATA

FINITURA PROTETTIVA  
LINEA LEGNO  
06.02.2025  
1610



### CARATTERISTICHE

Impregnante protettivo a finire acrilico ad acqua, con filtri U.V., trasparente, neutro e pigmentato per esterni ed interni. Svolge un'azione impregnante all'interno del legno contro l'azione biologica di muffe, batteri ed insetti, ma anche protettiva all'esterno. Crea una superficie igienica, inassorbente, resistente all'azione del dilavamento atmosferico all'esterno ed ai lavaggi all'interno (es.: per listoni strutturali che vengono così protetti anche all'interno delle infrastrutture e degli incastri). Può essere applicata direttamente sul legno, con azione penetrante, oppure su un impregnante precedentemente applicato. Conserva, esalta e ravviva la naturale bellezza del legno, lo colora in trasparenza evidenziandone le venature.

### CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

**Legno nuovo:** il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare, pulire e spolverare.  
**Legno resinoso:** pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acquaragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.  
**Legno già trattato:** rimuovere tracce di vecchie vernici con lo Sverniciatutto, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5-10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura e carteggiare fino a legno nudo. Su vecchi impregnanti è sufficiente carteggiare o pagliettare superficialmente.  
**Finitura:** applicare una o due mani di Decorlandia Finitura Cerata ad acqua con un intervallo di 6 ore.

### DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

<b>Massa volumica ISO 2811:</b>	1,00 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	<b>Interni:</b>	sì
<b>Viscosità:</b>	F/4 55" ± 5	<b>Esterni:</b>	sì
<b>(Tempo di Flusso ISO 2431:2019)</b>		<b>Colori:</b>	neutro, tinte di cartella
<b>Aspetto del film:</b>	satinato	<b>Diluente:</b>	acqua
<b>(UNI EN ISO 2813)</b>			
<b>Resa teorica:</b>	10 m <sup>2</sup> /l	<b>Applicazione:</b>	
<b>Vita di stoccaggio:</b>	24 mesi	<b>Diluizione:</b>	10%
<b>Sovraverniciabilità:</b>	2-3 h	<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua
<b>Secco al tatto:</b>	4 h		
<b>Secco in profondità:</b>	4 h		

### CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.  
Valore limite di C.O.V. per Decorlandia Finitura Cerata (CAT A/e - Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi): 130 g/l (2013). Decorlandia Finitura Cerata ha un contenuto di C.O.V. < 130 g/l.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Mescolare accuratamente prima del prelievo. Per ottenere tonalità più forti applicare una seconda mano mentre per ottenere toni meno intensi aggiungere il colore prescelto neutro. tenere sempre presente che la tonalità risultante deriva non solo dal colore prescelto ma anche dal tipo e dall'essenza del legno oltre che dal suo



seguito: Decorlandia Finitura Cerata – 06.02.2025

grado di assorbimento (es. una superficie molto assorbente produce una colorazione molto intensa).

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di Decorlandia Finitura Cerata protettiva con filtri U.V. a base di copolimeri acrilici e speciali additivi atti a proteggere il legno dall'aggressione fisica e biologica.

## CONFEZIONI

18,000-2,500-0,750-0,375 l.

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.*

