

Scheda Tecnica

PRODOTTO: DECORLANDIA IMPREGNANTE
DESCRIZIONE: FONDO PROTETTIVO
CATEGORIA: LINEA LEGNO
REVISIONE SCHEDA: 25.05.2022

CARATTERISTICHE

Impregnante protettivo acrilico ad acqua, con filtri U.V., neutro, trasparente e pigmentato per esterni ed interni. Penetra nelle fibre del legno proteggendolo senza formare pellicola e preparando la superficie a ricevere una finitura acrilica. Può anche essere lasciato come prodotto a finire per un effetto rustico comunque soggetto a frequente manutenzione di rinnovo o restauro. Conserva, esalta e ravviva la naturale bellezza del legno, lo colora in trasparenza evidenziandone le venature.

CLASSIFICAZIONE

Impregnante acrilico ad acqua per legno.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare, pulire e spolverare.

Legno resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acquaragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie vernici con lo Sverniciatutto, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5-10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura e carteggiare fino a legno nudo. Su vecchi impregnanti è sufficiente carteggiare o pagliettare superficialmente.

Finitura: applicare una o due mani di Decorlandia Finitura Cerata o Decorlandia Vernice Acrilica Lucida o Satinata con un intervallo di almeno 6 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

Aspetto e finitura-
gloss:

satinato

Massa volumica:

1±0,03 kg./l.

Viscosità (Tempo di
Flusso ISO 2431:2019):

F/4 22"±2

Vita di stoccaggio:

24 mesi

Secco al tatto:

2-3 h

Secco in profondità:

4 h

Sovraverniciabilità:

6 h

1/2



Interni:	 sì
Esterni:	 sì
Colori:	neutro e di cartella
Diluente:	
Applicazione:	 0-10%
Pulizia attrezzi:	acqua
Resa teorica m²/l.:	10
Classificazione C.O.V.:	Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite UE di C.O.V. (CAT A/f): 130 gr./l. (2010). Decorlandia Impregnante ha un contenuto di C.O.V. <5 g/l
Avvertenze	Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Mescolare accuratamente prima del prelievo. Per ottenere tonalità più forti applicare una seconda mano mentre per ottenere toni meno intensi aggiungere il colore prescelto neutro. tenere sempre presente che la tonalità risultante deriva non solo dal colore prescelto ma anche dal tipo e dall'essenza del legno oltre che dal suo grado di assorbimento (es. una superficie molto assorbente produce una colorazione molto intensa).
Voce di capitolato	Applicazione di uno o due mani di impregnante Decorlandia con filtri U.V. a base di copolimeri acrilici, ossidi di ferro trasparenti e speciali additivi atti a proteggere il legno dall'aggressione fisica e biologica.
Confezioni	18,000-2,500-0,750-0,375 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici.

2/2

