

## Scheda Tecnica

### DECORLANDIA PITTURA OPACA DI FONDO

#### CARATTERISTICHE

Fondo opaco per ogni tipo di smalto all'acqua, con un elevato potere coprente e riempitivo, ideale per chiudere i pori del legno e le lievi asperità delle pareti prima della finitura a smalto.

#### CICLO APPLICATIVO - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Legno:** asportare vecchi strati di pittura non aderenti, stuccare, carteggiare e spolverare.

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

**Muri vecchi:** rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco. Applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo ad acqua Decorlandia, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

#### FINITURA

Applicare due mani di smalto ad acqua Decorlandia con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

#### AVVERTENZE

















Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

Sulle superfici verniciate con smalto acrilico ad acqua evitare il lavaggio con detergenti forti come quelli normalmente utilizzati per vetri e sanitari perché contengono sostanze emollienti capaci di ammorbidire la superficie dello Smalto rendendola leggermente ed irreversibilmente "appiccicosa" al tatto.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di Pittura Opaca di Fondo ad acqua Decorlandia a base di resina acrilica, pigmenti e cariche riempitive ad alto spessore, su superfici in legno opportunamente predisposte in due strati di 25 µ ciascuno.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITÀ RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
9±1		acqua		acqua e sapone		5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		1 ora		1,4±0,050		5%-10%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco		2 ore		65%±3		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		24 ore		F/8 80"±5		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		2 mm.	2,5 atm.
24 mesi		24 ore		=		diluz.: 20%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 18,000-2,500-0,375 lt.

Via della Padula 319  
57124 Livorno (ITALY)



tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70  
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com