

Scheda Tecnica

DECORLANDIA PITTURA OPACA DI FONDO

CARATTERISTICHE

Fondo opaco per ogni tipo di smalto all'acqua, con un elevato potere coprente e riempitivo, ideale per chiudere i pori del legno e le lievi asperità delle pareti prima della finitura a smalto.

CICLO APPLICATIVO - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno: asportare vecchi strati di pittura non aderenti, stuccare, carteggiare e spolverare.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

Muri vecchi: rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco. Applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo ad acqua Decorlandia, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

FINITURA

Applicare due mani di smalto ad acqua Decorlandia con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.




















AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di Pittura Opaca di Fondo ad acqua Decorlandia a base di resina acrilica, pigmenti e cariche riempitive ad alto spessore, su superfici in legno opportunamente predisposte in due strati di 25 µ ciascuno.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
9±1		acqua		acqua e sapone		5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		1 ora		1,4±0,050		5%-10%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco		2 ore		65%±3		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		24 ore		F/8 60"±5		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		2 mm.	2,5 atm.
24 mesi		24 ore		=		diluz.: 20%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni:
18,000-2,500-0,375 lt.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com