



PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

DECORLANDIA SVERNICIATUTTO

SVERNICIATORE POLIVALENTE A BASE ACQUOSA
 DILUENTI
 19.03.2025
 5572



CARATTERISTICHE

È uno sverniciatore universale a base di acqua e solventi a basso impatto ambientale. La nuova formula, potenziata, consente la rimozione di vari tipi di idropitture, vernici, impregnanti, e rivestimenti (esclusi i sistemi a due componenti) su numerosi tipi di superfici: legno, metallo, vetro, plastica. Decorlandia Sverniciatutto non contiene solventi nocivi o pericolosi per l'uomo e per l'ambiente; il prodotto è esente da N-metil-pirrolidone (NMP). Per effetto di questi fattori di sicurezza Decorlandia Sverniciatutto necessita di un tempo di azione più lungo rispetto agli sverniciatori a base di solventi aggressivi, ma il risultato è di alta efficacia. Decorlandia Sverniciatutto è formulato con uno speciale sistema filmogeno ad acqua che regola l'evaporazione dei principi attivi svernicianti contribuendo attivamente alla loro azione di rimozione.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Decorlandia Sverniciatutto è un fluido di consistenza gelatinosa. Il prodotto si applica a pennello in mano unica. Per rendere più efficace l'azione sverniciante si consiglia l'utilizzo in strato abbondante.

Per la corretta esecuzione del lavoro procedere nel seguente modo:

- omogeneizzare il prodotto prima dell'uso mescolando accuratamente;
- applicare il prodotto a pennello distribuendolo su tutta la superficie da rimuovere in strato spesso e regolare (almeno 2-3 mm.);
- lasciare agire il prodotto. Per un'azione efficace è importante che lo sverniciatore non essicchi sulla superficie. In casi difficili, dopo una prima azione ammorbidente superficiale di ca. 30', è consigliato effettuare delle incisioni sulla vernice con un cutter, per favorire l'azione in profondità di Decorlandia Sverniciatutto precedentemente applicato. Residui permanenti di vernici, dopo il primo passaggio di Decorlandia Sverniciatutto, possono essere rimossi anche con ulteriori successive applicazioni;
- asportare lo strato della vecchia pittura, che si è ammorbidita, assieme a quello dello sverniciatore, con spatola raschiatrice di metallo;
- assicurarsi di pulire completamente le superfici sverniciate dai residui di prodotto. Se necessario, lavare con acqua e/o sgrassare la superficie sverniciata;
- lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare una nuova finitura.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,00 ± 0,05 g/cm ³	Interni:	sì
Viscosità:	13000–20000 cPs	Esterni:	sì
(Brookfield ISO 2555:2018)		Colori:	Verde
pH:	6-7	Diluente:	acqua
Resa teorica:	2 m ² /l*		
Vita di stoccaggio:	12 mesi	Applicazione:	DSU diluente sintetico
Tempo di azione:	Idropitture: 15'	Pulizia attrezzi:	universale subito dopo il loro
	Smalti all'acqua: 1-2 h		utilizzo
	Smalti sintetici a solvente: 1-2 h		
	Impregnanti legno: 1-2 h		

* (variabile a seconda del tipo e spessore del prodotto verniciante da rimuovere, delle caratteristiche delle superfici e della temperatura ambientale).



seguito: Fibrogum Original – 19.03.2025

CLASSIFICAZIONE C.O.V. Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE

CONSIGLI Applicare con temperatura: min. +5°C; max. +35°C (ambiente e supporto).

PRECAUZIONI Stoccare in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35°C. Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 12 mesi. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. Omogeneizzare prima dell'uso.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione del prodotto a pennello in strato spesso e regolare (almeno 2-3 mm) distribuendolo su tutta la superficie da rimuovere. Per superfici difficili da pulire, eseguire il ciclo più volte.

CONFEZIONI 0,375 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.