


SCHEMA TECNICA



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

DECORLANDIA TERMOSIFONI

SMALTO ACRILICO AD ACQUA PER INTERNO ED ESTERNO
SMALTI & VERNICI
22.07.2024
3710



CARATTERISTICHE

Smalto acrilico per ferro, alluminio, ghisa, dotato di ottima copertura, pennellabilità ed elevata resistenza. Ideale per applicazioni all'interno poiché non emana odori nocivi essendo esente da solventi, a basso v.o.c. (volatil organic components) con basso impatto ambientale.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, carteggiare e spolverare. Applicare una di convertitore di ruggine ad acqua Ferrovivo F3 e dopo 4 ore è possibile applicare due mani di smalto Decorlandia. Lasciare asciugare perfettamente 8 ore tra una mano e la successiva.

Finitura: applicare due mani di smalto ad acqua Decorlandia Termosifoni con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,100 ± 0,050 g/cm ³	Esterni:	sì
Viscosità:	5000 ± 500 mPas	Colori:	bianco
(Brookfield ISO 2555:2018)		Diluente:	acqua
Aspetto del film:	lucido o satinato	Applicazione:	  
Resa teorica:	12 ± 1 m ² /l	Diluizione:	10% 10% 10%
Punto di infiammabilità:	non infiammabile		Ø ugello: 1,5 mm.
Vita di stoccaggio:	36 mesi		pressione atm.: 2,5
Spessore consigliato per ogni mano:	25 µm	Lavaggio attrezzi:	acqua e sapone
Secco al tatto:	1-2 h	Lavabilità:	dopo una settimana dall'applicazione
Secco in profondità:	12 h		
Interni:	sì		

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.

Valore limite di C.O.V. per Decorlandia Smalto (CAT A/d - Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.): 150 g/l (2013). Decorlandia Smalto ha un contenuto di C.O.V. < 150 g/l.

PRECAUZIONI

Utilizzare pennelli con filamenti specifici in tynex per prodotti acrilici evitando rulli di spugna, principali artefici di formazione di bollicine. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C. Mescolare accuratamente prima del prelievo. Sulle superfici verniciate con smalto acrilico ad acqua evitare il lavaggio con detergenti forti come quelli normalmente utilizzati per vetri e sanitari perché contengono sostanze emollienti capaci di ammorbidire la superficie dello smalto rendendola leggermente ed irreversibilmente "appiccicosa" al tatto.

CONSIGLI

Applicare con 10°C < T < 35°C. Non applicare su superfici esposte al sole. Scaricare più possibile la pittura degli attrezzi sul bordo del barattolo ed immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua (preferibilmente calda). Evitare il lavaggio sotto acqua corrente.



seguito: Decorlandia Termosifoni – 22.07.2024

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione in due strati allo spessore di 25 μ ciascuno di smalto ad acqua Decorlandia a base di resina acrilica non ingiallente e pigmenti resistenti, su fondi opportunamente predisposti. Con un consumo di _____ l/m² da applicarsi in 2 mani al prezzo di _____ € al m²

CONFEZIONI 2,500-0,750-0,375 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.