

Scheda Tecnica

DECORLANDIA TURAPORI

CARATTERISTICHE

Fondo acrilico poliuretano monocomponente ad acqua per preparare il legno a ricevere una vernice di finitura. Offre un buon potere riempitivo e carteggiabilità favorendo la levigatura; non ingiallisce ed è dotato di rapidità di essiccazione. Ideale per mobili, infissi, parquet.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%).

Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di diluente nitro e carteggiare.

Legno già trattato: asportare vecchie vernici con sverniciatore o tramite carteggiatura.




















FINITURA

Applicare direttamente su legno in più mani opportunamente diluite con acqua a distanza di 4-6 ore, effettuando una leggera carteggiatura tra una mano e l'altra. Dopo 8 ore dall'ultima applicazione è possibile sovra verniciare con finitura ad acqua Decorlandia nella versione lucida o satinata.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità e temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 8±2		Diluente acqua		Pulizia attrezzi a fresco con acqua		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura opalescente lattiginoso		Fuori polvere 1-2 ore		Peso specifico kg/l 1,00±0,05		Applicazione a pennello 0-10%	
Colori trasparente		Secco al tatto 3-4 ore		Solidi in peso 22%±1		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 6 ore		Viscosità F/4 23"±2		Applicazione a spruzzo d'aria	
Vita di stoccaggio 36 mesi		Sovraverniciabilità 8 ore		Temperatura di infiammabilità =		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
						0-10%	1,5-2
						diluz.: 0-10%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 2,500-0,750 lt.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com