

## Scheda Tecnica

### PRODOTTO: DECORLANDIA X-PROTECT SATINATO – ST

DESCRIZIONE: VERNICE SPECIALE AD ALTE PRESTAZIONI  
CATEGORIA: LINEA LEGNO/DECORATIVI  
REVISIONE SCHEDA: 19.10.2018

#### CARATTERISTICHE

Vernice speciale ad alte prestazioni. Costituisce una pellicola dura, protettiva, antigraffio, resistente all'usura. Indicata per legni pregiati, mobili e parquet d'interni di cui esalta la venatura. È possibile applicare Decorlandia x-protect anche su cemento, pietre, laminati, plastica, mattonelle. Ideale come top coat di precedenti vernici o per proteggere decori da sporco e usura.

#### CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

**Legno nuovo:** il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità ammessa 13%). Carteggiare, pulire e spolverare. Applicare una o due mani di Turapori Decorlandia e carteggiare.

**Legni resinosi:** pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acquaragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare. Applicare una o due mani di Turapori Decorlandia e carteggiare.

**Legno già trattato:** rimuovere ed asportare tracce di vecchie pitture con Sverniciatutto, carteggiare. Applicare una o due mani di Turapori Decorlandia e carteggiare.

**Superfici cementizie e mattonelle:** pulire da untuosità, macchie o polvere.

**Superfici difficili (vetro, piastrelle, vetroresina):** pulire da untuosità, macchie, polvere. Aggiungere Decorlandia x-protect dell'additivo Liquitak per ottimizzare prestazioni e soprattutto rimuovere l'adesione.

Applicare a finire una o due mani di vernice trasparente Decorlandia x-protect con un intervallo di 12 ore.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

Aspetto e finitura-  
gloss:

satinato  
 gloss 9±1

Massa volumica:

1,0±0,050 kg./l.

Viscosità:

MPas 2700  
 RMP 1000 R5

Vita di stoccaggio:





24 mesi

Secco al tatto:

2/3 h

1/2



<b>Secco in profondità:</b>	4 h
<b>Sovraverniciabilità:</b>	12 h
<b>Interni:</b>	 sì
<b>Esterni:</b>	 sì per superfici cementizie, piastrelle porose e legni duri calpestabili destinati a funzione di passerelle calpestabili.
<b>Diluyente:</b>	
<b>Applicazione:</b>	 0-10%
<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua calda e sapone
<b>Resa teorica m<sup>2</sup>/l.:</b>	10
<b>Classificazione C.O.V.:</b>	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne Valore limite UE di C.O.V. (CAT E/a): 130 gr./l. (2010). Decorlandia x-protect contiene al massimo 130 gr./l.
<b>Precauzioni</b>	La massima resistenza antigraffio ed ai lavaggi si raggiunge dopo 10-15 giorni durante i quali è preferibile evitare la manipolazione. Utilizzare pennelli con filamenti specifici in tynex per prodotti acrilici evitando rulli di spugna, principali artefici di formazione di bollicine. I lavaggi delle superfici trattate possono essere effettuati con appositi detersivi delicati.
<b>Consigli</b>	Non applicare su cementi non ancora stagionati, quindi non prima di un mese dalla posa. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C o superiore a 27°C, né su superfici esposte al sole o ad elevata ventilazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a +5°C.
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di uno o due strati di Decorlandia X-protect di vernice trasparente ad acqua a base di copolimeri acrilico uretanici e speciali additivi atti a proteggere il legno dall'aggressione fisica e biologica. Con un consumo di _____ l/mq. da applicarsi in due mani al prezzo di _____ € al mq.
<b>Confezioni</b>	18,000-2,500-0,750 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici.

