

Scheda Tecnica

DENSOPLAST BUCCIATO AL QUARZO Rivestimento plastico a grana media

CARATTERISTICHE

Rivestimento con caratteristiche di copertura e riempimento che lo rendono particolarmente adatto per tutti i supporti molto grezzi. A base di polimeri acrilici e pigmenti altamente resistenti e quarzo selezionato. Traspirante ma resistente all'azione degradante degli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, disinfettare con Amufon. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare all'interno con Colmax in pasta o Stukol in polvere ed all'esterno con Fibrostuk. Applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, Liquifix 500/A o Liquifix 500/S. Per miscelati applicare esclusivamente una mano di Liquifix 500/S.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Densoplast Bucciato con un intervallo di ca. 6-8 ore una dall'altra.




AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di Densoplast Bucciato rivestimento plastico a grana media a base di polimeri acrilici, pigmenti selezionati e quarzi su fondi opportunamente predisposti.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 2		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo 0-5%	
Aspetto e finitura opaco		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,6±0,050		Applicazione a pennello =	
Colori bianco e colori a tintometro		Secco al tatto 3-4 ore		Solidi in peso =		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 24 ore		Viscosità =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità 6-8 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 14,000- 5,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com