

Scheda Tecnica

DENSOPLAST ELASTOMERICO

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica all'acqua a spessore, autoreticolante ad elevata elasticità, indicata per il rivestimento di pareti e microcavillature, sottoposte a movimento ed escursioni termiche.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: applicare dopo stagionatura. Pulizia dei supporti.

Fondi con vecchie pitture: se ben aderenti applicare dopo pulizia. In caso contrario eliminare il vecchio trattamento. In tutti i casi prima di procedere con la pitturazione fissare il fondo con Liquifix 500/S.

Fondi a calce o silicati: eliminare totalmente e primerizzare con Liquifix 500/A.

FINITURA

Applicare due mani di Densoplast Elastomerico a distanza di 24 ore. Favorire la penetrazione nelle microcavillature mediante l'azione meccanica delle setole del pennello.




















PRESTAZIONI

Allungamento a rottura 250% a 22°C su spessore di 0,5 mm.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura inferiore a +5 °C. Non applicare su superfici calde esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno 2 giorni. Conservare in barattolo a temperatura non inferiore a +5 °C e non esposto al sole o a fonti di calore.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
4-5		acqua		acqua		pronto all'uso	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
satinato		=		1,3±0,1		10%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco e colori a tintometro		6-8 ore		65±2%		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria	
si/no		2 giorni		n.d.		- Ø ugelli pressione	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Confezioni:	
24 mesi		24 ore		=		14,000-5,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

