SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **DENSOPLAST INTERMEDIO ACRILSILOSSANICO**
DESCRIZIONE: FONDO DI COLLEGAMENTO UNIFORMANTE
CATEGORIA: IDROPITTURE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22.04.2025
CODICE FORMULA: 4100 INT

CARATTERISTICHE

Fondo di collegamento acrilsilossanico al quarzo universale per esterni ed interni, uniformante riempitivo a grana media. Stabilizza l'assorbimento e la scabrosità degli intonaci favorendo l'adesione della finitura. Consente il mantenimento dell'adeguata traspirabilità. Migliora l'aspetto del supporto nel caso siano presenti rappezzi ed irregolarità. La sua particolare costituzione granulometrica maschera le microfessurazioni statiche tipiche degli intonaci. All'interno viene utilizzato per trasformare supporti lisci come cartongesso e stuccature in finiture ruvide simili ad intonaco civile.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Vecchie pitturazioni: asportare parti incoerenti. Stuccare eventuali piccole fessure con Fibrogum. Applicare una mano di fissativo a solvente Liquifix 500/S.
Su cemento armato, nuovi intonaci e riprese: attendere fino a completa maturazione o stagionatura (20-30 giorni). Applicare una mano di Fissativo Liquifix 500/A seguita dopo 24 ore da una mano di Densoplast Intermedio Acrisilossanico.
Finitura: sovrapitturare dopo 24 ore con pittura al quarzo acrilico o acrilsilossanico per esterno. All'interno è possibile sovrapitturare con idrorepellente, lavabile, traspirante….

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,5 ± 0,5 g/cm^3	**Interni:**	sì
Viscosità:	11000 ± 500 mPas R6 60rpm	**Esterni:**	sì
(Brookfield ISO 2555:2018)		**Colori:**	bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro
Aspetto e finitura gloss:	opaco, ruvido, granulato,		
(UNI EN ISO 2813)	2 ± 1 gloss	**Diluente:**	acqua
Resa teorica:	**8** m^2/l		
Vita di stoccaggio:	24 mesi		
Secco al tatto:	4-5 h	**Applicazione:**	
Secco in profondità:	24 h	**Diluizione:**	25% 25%
Sovraverniciabilità:	24 h	**Pulizia attrezzi:**	acqua

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Densoplast Intermedio Acrisilossanico (CAT A/g – Primer): 30 g/l (2013). Densoplast Intermedio Acrisilossanico ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno 2-3 giorni Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di fondo di collegamento riempitivo acrilsilossanico a base di quarzo a grana media su tutta la superficie incluse le riprese di intonaci. Con un consumo di _____ l/m^2.

CONFEZIONI

14,000-5,000 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

Via della Padula, 319 - 57124 Livorno - Tel. +39 586 851250 - info@liquiplast.com - www.liquiplast.com