

Scheda Tecnica

DENSOPLAST INTERMEDIO

CARATTERISTICHE

Fondo di collegamento acrisilossanico al quarzo universale per esterni ed interni, uniformante riempitivo a grana media. Stabilizza l'assorbimento e la scabrosità degli intonaci favorendo l'adesione della finitura. Consente il mantenimento dell'adeguata traspirabilità. Migliora l'aspetto del supporto nel caso siano presenti rappezzi ed irregolarità. La sua particolare costituzione granulometrica maschera le microfessurazioni statiche tipiche degli intonaci. All'interno viene utilizzato per trasformare supporti lisci come cartongesso e stucature in finiture ruvide simili ad intonaco civile.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Vecchie pitturazioni: asportare parti incoerenti. Stuccare eventuali piccole fessure con Fibrogum. Applicare una mano di fissativo a solvente Liquifix 500/S.
Su cemento armato, nuovi intonaci e riprese: attendere fino a completa maturazione o stagionatura (20-30 giorni). Applicare una mano di Fissativo Liquifix 500/A seguita dopo 24 ore da una mano di Densoplast Intermedio.

FINITURA

Sovrapitturare dopo 24 ore con pittura al quarzo acrilico o acrisilossanico per esterno. All'interno è possibile sovrappitturare con idrorepellente, lavabile, traspirante...




AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno 2-3 giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di fondo di collegamento riempitivo acrisilossanico a base di quarzo a grana media su tutta la superficie incluse le riprese di intonaci.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 8		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo 25%	
Aspetto e finitura opaco ruvido granulato		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,5±0,5		Applicazione a pennello 25%	
Colori bianco		Secco al tatto 4-5 ore		Solidi in peso 73±2		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 24 ore		Viscosità =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità 24 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 14,000-5,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

