

# Scheda Tecnica

## FIBROFILM

### CARATTERISTICHE

Guaina liquida trasparente impermeabilizzante. Forma una sottile pellicola per la protezione da infiltrazioni d'acqua su superfici cementizie e vecchie pavimentazioni in mattoni o mattonelle.

### CICLO APPLICATIVO




















#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti con efflorescenze saline e umidità, devono essere risanati; in presenza di muffe, alghe o muschio bonificare lavando con Amufon-mangiamuffa. Lasciare asciugare e spolverare. Macchie e sostanze untuose devono essere sgrassate con Perk-6 ed asciugate. Supporti porosi, assorbenti, con tendenza allo sfarinamento necessitano di una prima mano di preparazione previa diluizione del Fibrofilm al 100% con acqua. Normalmente è sufficiente una mano senza diluizione con funzione impermeabilizzante per fughe di rivestimenti verticali ed orizzontali. In caso di necessità è possibile applicare una seconda mano dopo poche ore o anche a distanza di tempo a scopo di manutenzione. Calpestabile dopo 24 ore.

### AVVERTENZE

Gli intonaci devono essere stagionati. Non applicare in condizioni di particolare umidità, con minaccia o previsione di pioggia, bassa temperatura o su superfici particolarmente esposte al sole durante l'applicazione. Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5°C. I tempi dichiarati per le sovrapplicazioni sono validi per condizioni ambientali con 20°C e 70% UR. Guaina liquida resistente alla pioggia con elevata idrorepellenza, impermeabilità, lavabilità.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 10		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo 0-20%	
Aspetto e finitura liquido viscoso		Fuori polvere 2-3 ore		Peso specifico kg/l 1,0±0,050		Applicazione a pennello 0-20%	
Colori trasparente incolore		Secco al tatto 10-12 ore		Solidi in peso 35±5		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 24-48 ore		Viscosità =		Applicazione a spruzzo d'aria	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità 8-12 ore		Temperatura di infiammabilità =		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
						diluiz.: 0-20%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 5,000-0,750 lt.

Via della Padula 319  
57124 Livorno (ITALY)



tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70  
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com