

Scheda Tecnica

FLOOR DUST

CARATTERISTICHE

Fissatore isolante antispolvero acrilico a solvente con forte penetrazione ed elevato potere legante per ridurre lo sfarinamento e impedire l'affioramento di polvere, sali o particelle degradanti su superfici cementizie come pavimentazioni in cemento di magazzini, piazzali, garages etc...; riduce altresì l'assorbimento di olii e sostanze grasse o liquide rendendo meno assorbente il substrato cementizio. Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Superfici a malta cementizia nuova liscia o ruvida: lasciar stagionare ed eliminare eventuali efflorescenze saline effettuando un lavaggio con Perk-7.

Pavimentazioni in cemento vecchie: asportare macchie di sporco e sostanze grasse o untuose; eliminare parti incoerenti ed ogni traccia di polvere con aspirapolvere.




















FINITURA

Applicare a superfici ben asciutta due mani a distanza di 8-12 ore per un semplice effetto antispolvero; per ottenere un maggiore effetto consolidante e minore assorbimento superficiale è possibile applicare più mani successive, sempre a distanza di 8-12 ore, fino ad ottenere una superficie satinata ad "effetto bagnato". E' consigliato applicare Floor Dust su se stesso una volta all'anno per mantenere un costante effetto antispolvero.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMDIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
5-8		RMP		RMP		0%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
trasparente		1 ora		0,800±0,050		0%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
incolore		3-5 ore		33±2		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione	
si/si		24 ore		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Confezioni:	
36 mesi		12 ore		25°C		20,000- 5,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

