SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **LEGNO FINISH**
DESCRIZIONE: FIITURA PROTETTIVA
CATEGORIA: LINEA LEGNO
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20.03.2025
CODICE FORMULA: 1209

CARATTERISTICHE

Protettivo per legno con duplice funzione di fondo impregnante e finitura ad effetto cera. È molto pratico perché da solo consente di offrire un trattamento che normalmente si ottiene con 2 o 3 prodotti diversi. La forma in gel permette un'applicazione facilitata sia su superfici verticali che su travicelli di soffitti evitando indesiderate colature. Legno Finish conserva, esalta e ravviva la bellezza e le naturali venature del legno e protegge dagli agenti atmosferici riducendo la degradazione provocata dai raggi U.V.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.
Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acquaragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.
Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie pitture con lo Sverniciatore Universale "UNI", applicando con spessore uniforme, attendere 5-10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti, carteggiare fino a legno nudo. Pulire la superficie con acqua ragia, attendere la perfetta essiccazione su legno arido. Per una profonda impregnazione applicare la prima mano con FIR fondo impregnante. Dopo 24 ore carteggiare se necessario con carta abrasiva fine ed applicare una mano di Legno Finish. Prima della seconda mano effettuare una leggera passata con paglietta d'acciaio.
Finitura: applicare due mani di Legno Finish con un intervallo di 24 ore.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	0,86 ± 0,05 g/cm^3	**Interni:**	sì
Viscosità:	RPM 100 - R4 – mPas 1100	**Esterni:**	sì
(Brookfield ISO 2555:2018)		**Colori:**	neutro e di cartella
Aspetto del film:	tixotropico semigel satinato cerato	**Diluente:**	sintetico RMP
Resa teorica:	9 ± 1 m^2/l	**Applicazione:**	
Punto di infiammabilità:	35°C	**Diluizione:**	0%
Vita di stoccaggio:	36 mesi	**Pulizia attrezzi:**	Acquaragia o diluente sintetico
Secco al tatto:	5 h		
Secco in profondità:	24 h		

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Legno Finish (CAT A/f - Impregnanti non filmogeni per legno per interni ed esterni): 700 g/l (2010). Legno Finish ha un contenuto di C.O.V. < 700 g/l.

CONSIGLI

Effettuare tutte le operazioni, sia di carteggiatura che di verniciatura, seguendo sempre la direzione della venatura del legno.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una o più mani di impregnante a finire con effetto cera a base di speciali additivi che ne conferiscono un piacevole aspetto cerato, oltre a proteggere il legno dall'aggressione fisica e biologica.

CONFEZIONI

2,500-0,750 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

Via della Padula, 319 - 57124 Livorno - Tel. +39 586 851250 - info@liquiplast.com - www.liquiplast.com