

# Scheda Tecnica

## LIQUIBIT bitume emulsionato in acqua

### CARATTERISTICHE

Primer bituminoso in emulsione acquosa impiegato come sottofondo antipolvere e di adesione per la posa in opera di membrane bituminose e nella protezione di manufatti in cemento e ferro.

### CICLO APPLICATIVO

Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili, inaderenti o untuose.




















### FINITURA

Applicare due mani a distanza di 6-7 ore.

### AVVERTENZE

Agitare energicamente il prodotto prima dell'uso. Se adoperato puro risciacquare al bisogno gli attrezzi con gasolio o diluente nitro per poi riprendere l'applicazione. Evitare l'applicazione con previsione di pioggia e con temperature al di sotto di +5°C. Teme il gelo.

#### DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l  10±1		Diluente  acqua		Pulizia attrezzi acqua a fresco o diluente nitro a secco		Applicazione a rullo  0-10%	
Aspetto e finitura  cremoso opaco		Fuori polvere variabile in relazione a temperatura e umidità		Peso specifico kg/l  1,080±0,050		Applicazione a pennello  0-10%	
Colori nero (film essiccato) marrone (prodotto liquido)		Secco al tatto  idem c.s.		Solidi in peso  45%±5		Applicazione a spatola  =	
Esterni/interni  si/si		Secco in profondità  idem c.s.		Viscosità  n.d.		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione  =	
Vita di stoccaggio  12 mesi		Sovraverniciabilità  n.d.		Temperatura di infiammabilità v. scheda di sicurezza		Confezioni:  14,000- 2,500 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319  
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70  
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com