

# Scheda Tecnica

## LIQUIDAL P

### CARATTERISTICHE

Vernice alluminio ad acqua per terrazze. Rigenera le superfici di terrazze e vecchie guaine porose proteggendole dagli agenti atmosferici, dai raggi U.V. e dal calore.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Su intonaci, vecchie vernici o vecchie guaine impermeabilizzanti:** asportare eventuali parti untuose, incoerenti, sfoglianti e polverose.

**Su guaine nuove:** assicurarsi della buona adesione mediante prova preliminare poiché su tali superfici spesso permangono sostanze untuose con effetto distaccante.

#### FINITURA

Per un primo trattamento uniforme applicare due mani di cui la prima sempre a pennello e la seconda, dopo almeno 7-8 ore con rullo. Per un buon mantenimento della superficie e delle membrane sottostanti, è consigliabile effettuare una manutenzione con una passata una volta all'anno, o al bisogno, preferibilmente nel periodo primaverile.




















#### AVVERTENZE

Non applicare con temperatura inferiore a 5°C, con previsione di pioggia o in prossimità delle ore serali durante le quali l'umidità atmosferica potrebbe interferire sull'essiccazione e sulla finitura. Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due strati di vernice acrilica alluminio su fondo già impermeabilizzato ed opportunamente predisposto.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 10±2		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua a fresco dil. nitro a secco		Applicazione a rullo 0%	
Aspetto e finitura liquido		Fuori polvere 30-60 minuti		Peso specifico kg/l 1,04±0,040		Applicazione a pennello 0%	
Colori grigio argenteo		Secco al tatto 2 ore		Solidi in peso F/4 21%±3		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 8 ore		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 6 mesi		Sovraverniciabilità 7-8 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 20,000-10,000 5,000 kg.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

