

Scheda Tecnica

LIQUIFIX 500/A Fissativo murale

CARATTERISTICHE

Fissativo murale su base acrilica ad elevato potere penetrante, ideale per il contenimento di efflorescenze ed il consolidamento di intonaci e superfici murali vecchie e nuove all'interno (come rasature a gesso) ed all'esterno. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture. Uniforma gli assorbimenti preparando il fondo a ricevere una adeguata pitturazione.

CICLO APPLICATIVO - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture acriliche o viniliche: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, decontaminare con Amufon. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare all'interno con Colmax in pasta ed all'esterno con Stucco Cementizio o Fibrostuk.

Gesso e cartongesso: applicare una mano diluita al 200% con acqua. Applicare una mano di Liquifix 500/A diluito al 100% con acqua. Dopo 6-8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.




















AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C., in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del fissativo Liquifix 500/A a base di resina acrilica. Da applicarsi a pennello, opportunamente diluito con acqua in funzione del tipo di supporto.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 15-18		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo 100-200%	
Aspetto e finitura trasparente		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1±0,05		Applicazione a pennello 100-200%	
Colori incolore		Secco al tatto 6-8 ore		Solidi in peso 25±2		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 12 ore		Viscosità 100 CPS		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 36 mesi		Sovraverniciabilità 6-8 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 20,000-5,000 1,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com