

## Scheda Tecnica

### LIQUIFIX 500/A

Fissativo murale acrilico per interni ed esterni

**CATEGORIA:** FISSATIVI E FONDI






**REVISIONE SCHEDA:** 18.07.2018

<b>CARATTERISTICHE</b>	Per fissare e consolidare superfici murali ed intonaci microporosi o leggermente sfarinanti sia nuovi che vecchi. Uniforma l'assorbimento del supporto. Crea un ponte di adesione ideale preparando il fondo a ricevere una adeguata ed omogenea pitturazione.
<b>CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI</b>	<b>Intonaco o calcestruzzo:</b> aspettare i 28 giorni necessari alla maturazione. <b>Pareti interne con vecchie pitture:</b> asportare con idonea attrezzatura eventuali vernici in fase di distacco e carteggiare.
<b>CONSIGLI</b>	Lavare gli attrezzi con acqua, a fresco, dopo l'uso. Applicare con temperatura $>+5^{\circ}\text{C}$ e $>35^{\circ}\text{C}$ in condizioni di umidità $<80\%$ .
<b>PRECAUZIONI</b>	Prima dell'applicazione verificare il tempo di maturazione dell'intonaco. Data la variabilità e molteplicità delle tipologie di intonaci in commercio, è consigliata una prova preliminare per definire il grado di diluizione ottimale, tenendo presente che, a minore diluizione, corrisponde una maggiore chiusura della porosità con conseguente minore traspirabilità, tendenza della pittura "a scivolare" e riduzione della capacità di copertura. Non applicare con temperatura inferiore a $+5^{\circ}\text{C}$ , superiore a $30^{\circ}\text{C}$ o su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo, non diluito, in ambiente fresco (comunque con temperatura non inferiore a $+5^{\circ}\text{C}$ e lontano da fonti di calore.
<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	Applicazione di una mano di fissativo acrilico con pennello, previa opportuna diluizione con acqua in relazione al tipo di supporto. Con un consumo di _____ l/mq.
<b>CONFEZIONI</b>	20,000-5,000-1,000 l.

1/2



**CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa**

<b>Aspetto e finitura:</b>	liquido trasparente lattiginoso	
<b>Massa volumica:</b>	1±0,05 kg./l.	
<b>Vita di stoccaggio:</b>	36 mesi	
<b>Secco al tatto:</b>	6-8 h	
<b>Secco in profondità:</b>	max 12 h	
<b>Sovraverniciabilità:</b>	6-8 h	
<b>Interni:</b>		sì
<b>Esterni:</b>		sì
<b>Colori:</b>	incolore	
<b>Diluente:</b>		
<b>Diluizione:</b>	per ridurre l'assorbimento di malte microporose, fini, traspiranti, a base gesso o calce e prepararle a ricevere un'ideale pittura, è consigliato un leggero fissaggio, quindi la diluizione deve essere una parte di Liquifix 500/A con 4-5 parti di acqua.	
<b>Resa:</b>	40-50 mq./l.;	
<b>Diluizione:</b>	per consolidare intonaci ruvidi e porosi, diluire una parte di Liquifix 500/A con 3-4 parti di acqua.	
<b>Resa:</b>	30-40 mq./l.;	
<b>Diluizione:</b>	come isolante di zone umide ed efflorescenze, diluire una parte di Liquifix 500/A con 2-3 parti di acqua.	
<b>Resa:</b>	15-25 mq./l.	
<b>Applicazione:</b>		preferibilmente a pennello 
<b>Classificazione C.O.V.:</b>	fissativo acrilico. Valore limite UE di C.O.V. (CAT A/h): 30 gr./l. (2010). Liquifix 500/A contiene al massimo 30 gr./l.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

