

Scheda Tecnica

LIQUIFIX ACS Fissativo acril-silossanico

CARATTERISTICHE

Fissativo murale consolidante ed idrofobizzante a base di microemulsione ad alta penetrazione, ideale per la preparazione di intonaci nuovi o vecchi a ricevere la sovrapplicazione di pittura acril-silossanica all'esterno. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e la finitura. Diminuisce ed uniforma l'assorbimento del supporto senza impedire la trasmissione del vapore. Riduce la migrazione verso la superficie dei sali dovuti alla carbonatazione dell'intonaco non ancora perfettamente maturo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture acriliche o viniliche: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, bonificare con Amufon. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare all'esterno con stucco cementizio o Fibrostuk. Applicare una mano di Liquifix ACS tal quale. Dopo 6-8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del fissativo a base di microemulsione acrilica modificata. Da applicarsi a pennello.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
9±1		acqua		acqua		0%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
trasparente		=		1±0,05		0%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
incolore		6-8 ore		12±1		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione	
si/si		12 ore		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Confezioni:	
36 mesi		6-8 ore		=		20,000- 5,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com