





**PRODOTTO:** **LIQUIFIX ACS**  
**DESCRIZIONE:** FISSATIVO MURALE ALL'ACQUA PER PITTURE SILOSSANICHE  
**CATEGORIA:** AUSILIARI EDILIZIA  
**ULTIMO AGGIORNAMENTO:** 17.05.2024  
**CODICE FORMULA:** 4460

**CARATTERISTICHE** Fissativo murale consolidante ed idrofobizzante a base di microemulsione ad alta penetrazione, ideale per la preparazione di intonaci nuovi o vecchi a ricevere la sovrapplicazione di pittura acrilosilossanica all'esterno. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e la finitura. Diminuisce ed uniforma l'assorbimento del supporto senza impedire la trasmissione del vapore. Riduce la migrazione verso la superficie dei sali dovuti alla carbonatazione dell'intonaco non ancora perfettamente maturo.

**CICLO APPLICATIVO**  
**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.  
**Pitture acriliche o viniliche:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.  
**Pittura a calce o silicati:** eliminare completamente, spolverare.  
**Superfici murali con muffe:** dopo la pulizia, bonificare con Amufon. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare all'esterno con stucco cementizio. Applicare una mano di Liquifix ACS tal quale. Dopo 6-8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

**DATI TECNICI**  
 (a 22°C e 60% di umidità relativa)

<b>Massa volumica ISO 2811:</b>	1,00 ±0,02 g/cm <sup>3</sup>	<b>Interni:</b>	sì
<b>Aspetto del film:</b>	liquido trasparente	<b>Esterni:</b>	sì
<b>Resa teorica:</b>	9 ± 1	<b>Diluente:</b>	pronto all'uso
<b>Vita di stoccaggio:</b>	36 mesi		
<b>Secco al tatto:</b>	6-8 h	<b>Applicazione:</b>	
<b>Secco in profondità:</b>	12 h	<b>Diluizione:</b>	0%
<b>Sovraverniciabilità:</b>	6-8 h	<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua

**Classificazione C.O.V.:** Primer fissanti.  
 Direttiva Europea 2004/42 CE.  
 Valore limite di C.O.V. per Liquifix ACS (CAT A/h): 750 gr/l (2013).  
 Liquifix ACS ha un contenuto di C.O.V. <750 gr/l.

**Avvertenze** Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

**Voce di capitolato** Applicazione del fissativo a base di microemulsione acrilica modificata. Da applicarsi a pennello.

**Confezioni:** 5,000 l

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.*