



**liquiplast**  
INDUSTRIA VERNICI

**PRODOTTO:** **LIQUIGRIP**  
**DESCRIZIONE:** AUSILIARI EDILIZIA/IMPERMEABILIZZANTI  
**CATEGORIA:** PROMOTORE DI ADESIONE RUVIDO UNIVERSALE  
**ULTIMO AGGIORNAMENTO:** 30.08.2024  
**CODICE FORMULA:** 4321



**CARATTERISTICHE**

Promotore di adesione, ruvido, universale, pronto all'uso, facile da applicare con pennello e rullo, rapido ad asciugare. Fa presa su supporti lisci, con difficoltà di adesione o poco assorbenti, costituisce un ottimo ponte di ancoraggio su mattonelle in gres, piastrelle in ceramica, lamiera zincate, converse in rame e pvc, vetroresina, vetro, pannelli in plastica, legno, marmo, massetti e cementi levigati.

Si applica su pavimentazioni esistenti senza incrementare gli spessori, per il successivo incollaggio diretto di piastrelle su piastrelle senza ricostruire il massetto.

È esente da solventi, si applica all'interno ed all'esterno, sia in orizzontale che in verticale.



**CLASSIFICAZIONE**

Vernice primer ad alta granulometria, monocomponente, ad essiccazione fisica, con legante acrilico.

**CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI**

Rimuovere eventuali parti sfoglianti. Spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente. Lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

**DATI TECNICI**  
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

<b>Massa volumica ISO 2811:</b>	1,40 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	<b>Secco al tatto:</b>	5-6 h
<b>Viscosità:</b>	16000 mPas / Spindle 6 / 50	<b>Secco in profondità:</b>	24 h
<b>(Brookfield RVT ISO 1652)</b>	rpm	<b>Sovraverniciabilità:</b>	24 h
<b>pH DIN ISO 976:</b>	7,5 ± 1,5	<b>Interni:</b>	sì
<b>Finezza delle particelle:</b>	0,2 ± 0,1 mm	<b>Esterni:</b>	sì
<b>Aspetto del film:</b>	pasta granulosa	<b>Diluente:</b>	acqua
<b>UNI EN ISO 2813</b>	biancastra semitrasparente	<b>Applicazione:</b>	(a lana corta)
<b>Resa teorica:</b>	7 ± 1 m <sup>2</sup> /kg		
<b>Punto di infiammabilità:</b>	non infiammabile	<b>Diluizione:</b>	2-3%
<b>Vita di stoccaggio:</b>	24 mesi	<b>Pulizia attrezzi:</b>	2-3%
<b>Temperatura di conservazione:</b>	[5 – 32] °C		

**CLASSIFICAZIONE C.O.V.** Direttiva Europea 2004/42 CE.  
 Valore limite di C.O.V. per Liquigrip (CAT A/g - Primer): 30 g/l (2013). Liquigrip ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

**AVVERTENZE** Conservare in luogo fresco e ombreggiato, lontano da luce solare e da fonti di calore.

**CONFEZIONI** 18,000-5,000-1,000 kg

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.*