

## Scheda Tecnica

PRODOTTO: LIQUITROL T6

DESCRIZIONE: OLO PENETRANTE  
CATEGORIA: LINEA LEGNO  
REVISIONE SCHEDA: 29.10.2021

### CARATTERISTICHE

Miscela non filmogena di oli pregiati per la protezione e la manutenzione di legni esotici di imbarcazioni, manufatti in legno di arredamenti da giardino, gazebi, pergolati, serramenti. Nutre e rigenera il legno rendendolo idrorepellente e rinvigorisce nel colore pur mantenendo l'aspetto naturale.

Può essere usato su legno grezzo come unico protettivo completo e sarà il legno stesso, in relazione al suo stato ed alla sua natura, a richiedere e ad assorbire una determinata quantità fino a risultare protetto, morbido al tatto e rinvigorisce nel colore.

Può essere applicato anche su legno già trattato per una periodica manutenzione. I particolari ingredienti oleosi e speciali additivi rendono la superficie repellente allo sporco, alla polvere, alle macchie oltre ad offrire una morbidezza ed una gradevole scorrevolezza al tatto.

### CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

**Superfici degradate:** carteggiare ed asportare parti friabili o poco compatte. Eventuali differenze di colore devono essere uniformate con impregnate F.I.R. del colore più idoneo (vedi cartella colori).

**Superfici in buone condizioni:** pulire con un panno umido asportando eventuali residui di polvere o residui di salinità, asciugare ed applicare una passata di Liquitrol T6. La superficie apparirà rinvigorita e rigenerata.

Per favorire la penetrazione è possibile effettuare, prima del trattamento, una leggera carteggiatura con carta finissima, seguita da paglietta d'acciaio, ovviamente nel senso della venatura del legno.

### CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

Aspetto e finitura-gloss:

liquido ambrato

Massa volumica:

0,85±0,02

Componenti:

oli vegetali pregiati

Punto di infiammabilità:

>21°C

Vita di stoccaggio:

24 mesi

Secco al tatto:

24 ore

Interni:



sì

Esterni:



sì

1/2

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Colori:</b>                        | neutro  |  |
| <b>Diluyente:</b>                     |  0% pronto all'uso   |  |
| <b>Applicazione:</b>                  |  0%  |  0% |
| <b>Pulizia attrezzi:</b>              | acquaragia  |  |
| <b>Resa teorica m<sup>2</sup>/l.:</b> | 8-12 su legno semiassorbente,<br>per superfici verniciate e/o inassorbenti la resa è notevolmente superiore   |  |
| <b>Classificazione C.O.V.:</b>        | Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite UE di C.O.V. per Liquitrol T6 (CAT A/F): 700 gr./l. (2013).<br>Liquitrol T6 contiene al massimo 693 gr./l.  |  |
| <b>Consigli</b>                       | Applicare con un pennello o straccio cercando di favorire la penetrazione nelle parti assorbenti. Attendere alcuni minuti dopo di che passare uno straccio di cotone con un'adeguata pressione per favorire la penetrazione anche nelle capillarità ed asportare la quantità in esubero oltre che per uniformare la lucidatura. |  |
| <b>Confezioni</b>                     | 5,000-0,750 l.  |  |

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici.

