



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

MANOUNICA FERROMICACEO

SMALTO ANTIRUGGINE GEL
SMALTI & VERNICI
16.10.2025
3350



CARATTERISTICHE

Costituito da resine speciali e pigmenti anticorrosivi, è lo smalto-antiruggine con molteplici proprietà; di fatti riunisce principalmente le caratteristiche di uno smalto a finitura micacea con quelle anticorrosive di un'antiruggine oltre alla proprietà di poter essere applicato a pennello in verticale evitando colature grazie alla sua natura tixotropica "gel".
Si applica senza bisogno di aggiungere diluente (pronto all'uso), in tal modo si ottiene un più "alto spessore" che garantisce maggiore resistenza e durata. La finitura ferromicacea, grazie alla sua struttura lamellare, offre, oltre ad un effetto antichizzante, anche un'eccezionale protezione ad effetto barriera contro le intemperie (raggi U.V.).

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Ferro: rimuovere accuratamente eventuale presenza di ruggine e parti incoerenti, quindi spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare.

Superfici zincate: asportare eventuali sali di zinco con Ironox F10, carteggiare rendendo la superficie leggermente ruvida, sgrassare ed asciugare, quindi applicare una mano di idoneo primer Ironox AF8 e lasciar asciugare 24 ore.

Finitura: applicare due mani di Manounica Ferromicaceo con un intervallo di almeno 24 ore.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,35 ± 0,050 g/cm ³
Viscosità:	gel tixotropico
Aspetto del film:	opaco
Resa teorica:	9 ± 1 m ² /l
Punto di infiammabilità:	25°C
Vita di stoccaggio:	36 mesi
Secco al tatto:	6-7 h
Secco in profondità:	24 h

Interni:	sì
Esterni:	sì
Colori:	di cartella
Diluente:	Ecosolv
Applicazione:	
Diluizione:	0%

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.

Valore limite di C.O.V. per Manounica Ferromicaceo (CAT A/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni): 500 g/l (2013). Manounica Ferromicaceo ha un contenuto di C.O.V. < 500 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Uno stoccaggio prolungato ed un abbassamento di temperatura possono provocare un incremento di viscosità con formazione di agglomerati facilmente riconducibili alla condizione originale con idonea miscelazione o sotto l'azione meccanica del pennello. Temperatura consigliata per conservazione e applicazione GEL tra 15°C e 25°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati di 35 µ ciascuno su fondi opportunamente predisposti di Manounica, prodotto che svolge la funzione di fondo anticorrosivo e finitura.

CONFEZIONI

2,500-0,750 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.