

Scheda Tecnica

PAVILUX

CARATTERISTICHE

Smalto rapido monocomponente pedonabile per pavimenti. A base di resine dure, ossidi di ferro e fillers antiusura per rinnovare, decorare, proteggere pavimentazioni in cemento di garages, per vecchi manti da ripristinare e per ridare colore su pavimenti in cemento o mattoni di abitazioni rurali, magazzini etc....

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Vecchie pitture: assicurarsi dell'assenza di parti sfoglianti e carteggiare.

Laterizio o cemento nuovo o vecchio: spolverare ed applicare prima una mano di primer fissativo Liquifix 500/S.

Mattoni trattati con cere o simili: asportare il vecchio trattamento con decerante Perk-6.

FINITURA

Applicare due mani a 12 ore di distanza l'una dall'altra.

AVVERTENZE




Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

Aerare bene il locale durante l'applicazione per allontanare l'odore dei solventi; utilizzare mascherine con filtri antisolvente. Evitare l'applicazione in alto spessore che inavvertitamente potrebbe accumularsi in piccole buche, dislivelli od insenature.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due strati sottili di ca. 35 µ con pittura per pavimenti a base di resine dure.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10-15		Ecosolv		Ecosolv		0%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
semi lucido		1 ora		1,550±0,020		0%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
grigio zinco rosso ossido		3 ore		71±3		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione	
si/si		24 ore		F/4 300"±20		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Confezioni:	
36 mesi		24 ore		35° C		16,000- 2,500- 0,750 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com