



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **PAVIPLAST A 501 SMALTAFACILE**
DESCRIZIONE: SMALTO PER PAVIMENTI ACRILICO MONOCOMPONENTE
SATINATO AD ACQUA
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11.11.2024
CODICE FORMULA: 3990 50180

CARATTERISTICHE Antiraffio, inodore. Resistente agli oli ed ai grassi. Facile da applicare. Lavabile con i normali detergenti non abrasivi per pavimenti. Monocomponente per interni ed esterni.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE
DEI FONDI La superficie deve essere pulita, asciutta senza parti non ben aderenti e compatte, esente da aloni untuosi di olio e grasso. Difetti e buche grossolane del pavimento devono essere riparati con cemento, mentre spessori più sottili possono essere ripristinati con idonea malta epossidica (vedi Paviplast Epomalta ES290).

Pavimenti nuovi mai verniciati: lavare la superficie con una soluzione di Acido tamponato al 2%. Sciacquare con abbondante acqua e lasciare asciugare per almeno 72 ore. Applicare due mani di Paviplast A501 SAT Smaltafacile a distanza di 2-4 ore tra una mano e l'altra. Si consiglia di applicare la prima mano più diluita (10%) per ottenere una miglior penetrazione nel supporto.

Pavimenti già verniciati: eliminare le vernici in fase di distacco. Lavare e sgrassare con acqua calda e detersivo. Sciacquare abbondantemente con acqua, lasciare asciugare per 72 ore. Applicare due mani di Paviplast A501 SAT Smaltafacile. Si consiglia effettuare sempre una prova preliminare di adesione dello smalto sulla vernice esistente su una piccola parte della superficie.

Supporti difficili come piastrelle lisce e gres: Paviplast A501 SAT Smaltafacile usufruisce di un ottimo potere di adesione anche su supporti difficili. Tuttavia, data la variabilità delle superfici possibili e delle condizioni di levigatura in cui possano trovarsi, è consigliabile ottimizzare ulteriormente l'adesione con l'aggiunta dell'1% di Liquitak, additivo promotore di adesione che favorisce anche la resistenza all'acqua ristagnante. Il prodotto raggiunge la massima durezza che permette la resistenza all'abrasione ed ai prodotti chimici dopo 7 giorni dall'applicazione. Dopo tale periodo la superficie offre buone resistenze ai grassi, agli oli minerali, all'alcool etilico, ai detersivi, a soluzione di varichina, oltre che all'acqua calda e fredda. Per anticipare i tempi di resistenza e soprattutto per ridurre l'usura nei corridoi di maggior calpestio, è consigliato sovraverniciare con una passata di Liquitop, protettivo superiore trasparente satinato.

SCHEMA TECNICA



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

seguito: Paviplast A 501 SAT Smaltafacile – 11.11.2024

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811: 1,15 ± 0,050 g/cm ³	Secco in profondità: 2-4 h
Viscosità (Tempo di Flusso ISO 2431:2019): F/8 52" ± 5"	Sovraverniciabilità: 2-4 h
Aspetto del film: satinato	Interni: sì
Resa teorica: 8±2 m ² /kg superfici lisce (piastrelle)	Esterni: sì
5±2 m ² /kg superfici ruvide (cemento)	Colori: bianco, grigio Ral 7038
Punto di infiammabilità: non infiammabile	Legante: acrilico
Vita di stoccaggio: 36 mesi	Diluente: acqua
Fuori polvere: max 1 h	Applicazione:   
Secco al tatto: 1-2 h	Diluizione: 10% 10% 15%
	Pulizia attrezzi: acqua e sapone Ø ugello 1,5 mm - atm. 2,5

Classificazione C.O.V.: Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Paviplast A501 SAT Smaltafacile (CAT A/i - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni): 140 g/l (2013). Paviplast A501 SAT Smaltafacile ha un contenuto di C.O.V. 140 g/l.

Consigli: Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza.
Temperatura dell'ambiente: min. 10°C - max 35°C
Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
Temperatura del supporto: min. 10°C - max 35°C

Precuazioni: Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo dal gelo. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Voce di capitolato: Applicazione di Paviplast A501 SAT Smaltafacile con un consumo medio di _____ l/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m². compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Confezioni: 2,500-0,750 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.