



**PRODOTTO:**  
**DESCRIZIONE:**  
**CATEGORIA:**  
**ULTIMO AGGIORNAMENTO:**  
**CODICE FORMULA:**

## SMOKILL W

PITTURA COPRIFUMO ANTIMACCHIA AD ACQUA  
CICLO RISANANTE  
12.04.2024  
11700



### CARATTERISTICHE

Pittura bianca idrosolubile ecocompatibile che copre ed isola macchie di fumo, fuliggine, nicotina, grazie all'azione effetto barriera dei suoi componenti stirolo-acrilici (speciali copolimeri) che ne impediscono il trasudamento. Si applica su pareti interne in prossimità di zone esposte al calore e fumi, come caloriferi e caminetti, quindi in cucine, sale fumatori, pub, bar, ristoranti, pizzerie. Smokill W ha un'ottima copertura, bianchezza ed una presa di sporco molto bassa. Può essere applicato su intonaci, gesso, cartongesso e pannelli truciolari orientati e legno sul quale riduce anche l'affioramento di macchie provenienti da tannino.

### CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

**Muri vecchi e vecchie pitture:** rimuovere parti incoerenti, spazzolare e carteggiare. Prima dell'applicazione effettuare un saggio in una piccola porzione per verificare la tenuta del sotto fondo alla sovrappittura.

**Sottofondi sporchi:** in presenza di sporco, unto, grasso, asportare tramite carteggiatura. In caso di deposito di fuliggine o residui carboniosi, aspirare e rimuovere con detergente alcalino. La persistenza di tracce può essere eliminata con una successiva carteggiatura. Se l'esito della pulizia non è sufficiente a consentire un'ideonea copertura, come in caso di impregnazione dei residui carboniosi in profondità, è consigliabile la rimozione dell'intonaco.

**Finitura:** applicare almeno due mani a distanza non inferiore ad 8 ore una dall'altra. È possibile applicare ulteriori mani mano in caso di necessità. Evitare la stesura di strati troppo spessi per ogni singola mano, onde evitare screpolature.

### DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

<b>Massa volumica ISO 2811:</b>	1,3 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	<b>Interni:</b>	sì
<b>Viscosità:</b>	(13000 ± 750) mPas /	<b>Esterni:</b>	no
<b>(Brookfield ISO 2555:2018)</b>	Spindle 5 / 20 rpm	<b>Colori:</b>	bianco
<b>Aspetto del film:</b>	vellutato completamente	<b>Diluente:</b>	acqua
	opaco		
<b>Resa teorica:</b>	8 ± 2 m <sup>2</sup> /l	<b>Applicazione:</b>	  
<b>Vita di stoccaggio:</b>	24 mesi	<b>Diluizione:</b>	5-20%      5-20%      15-20%
<b>Secco al tatto:</b>	2 h		Ø ugello 1,5-1,7 mm - atm. 3
<b>Secco in profondità:</b>	12 h		

### Classificazione C.O.V.:

Direttiva Europea 2004/42 CE.

Valore limite di C.O.V. per Smokill W (CAT A/i - Pitture monocomponente ad alte prestazioni): 140 g/l (2013). Smokill W ha un contenuto di C.O.V. < 140 g/l.

### Precauzioni

Il prodotto è stato formulato per una applicazione a finire e pertanto non deve essere sovraverniciato con idropitture (pitture ad acqua) perché ciò provocherebbe il riaffioramento delle macchie preesistenti.

### Voce di capitolato:

Pittura bianca idrosolubile antimacchia da applicarsi in 2 mani con un consumo di circa 8 m<sup>2</sup>/l.

### Confezioni:

2,500-0,750 l

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.*