

SPARTICOLOR ABS
pittura spartitraffico






CARATTERISTICHE

Pittura spartitraffico a bassa presa di sporco. L'elevato contenuto di clorocaucciù consente di ottenere una segnaletica orizzontale di rapida essiccazione con elevata durezza superficiale. L'assenza di porosità evita la presa di sporco rendendo il prodotto molto indicato in zone sottoposte ad elevate sollecitazioni e manovre di automezzi come aree urbane ed industriali, parcheggi ed autorimesse, sia all'interno che all'esterno, escluso superfici in cemento liscio vibrato su cui si rende necessaria l'applicazione di un primer e di spartitraffico acrilico Sparticolor AC73.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
50 mt. lineari		DSU/NEC		NEC		10% con DSU	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco satinato		10' - 15'		1,5±0,1		10% con DSU	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco, giallo, blu		20' - 30'		77%		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		3 ore		14"±2 F/8		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		diluiz.: 15% con nitro NEC	
12 mesi		pedonabilità 1 ora		23°C			

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 25,000 kg.

