

Scheda Tecnica

SPARTICOLOR pittura spartitraffico

CARATTERISTICHE






Pittura spartitraffico al clorocaucciù per segnaletica stradale orizzontale dotata di rapida essiccazione, buona copertura ed elevato potere riempitivo; offre altresì una buona resistenza all'usura ed un adeguato effetto antisdrucchiolo.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

Esente da cromato di piombo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
50 mt. lineari		DSU/NEC		NEC		10% con DSU	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		10' - 15'		1,6±0,1		10% con DSU	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco, giallo, blu, grigio rosso		20' - 30'		77%		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		3 ore		14"±2 F/8		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		diluiz.: 15% con DSU	
12 mesi		pedonabilità 1 ora		23°C			

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 30,000 kg.
2,500-0,750 lt.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com