

SPECIAL TENNIS

CARATTERISTICHE

Pittura appositamente formulata per la decorazione di pavimenti in cemento o asfalto (all'esterno o all'interno) per campi da tennis, calcetto, basket, piste ciclabili, piste atletica...

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire bene la superficie mediante lavaggio a pressione, asportare parti di cemento non aderenti ripristinando con apposita malta. Cementi nuovi possono essere pitturati dopo la stagionatura. Le superfici devono essere perfettamente asciutte, prive di umidità, di polvere ed untuosità. Applicare a pennello una mano di Liquifix 500/S (su asfalto l'applicazione di Liquifix 500/S provocherà uno scioglimento superficiale del manto che comunque non produrrà reazioni finali indesiderate.




















FINITURA

Applicare la prima mano a pennello mentre la seconda può essere applicata anche a rullo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura decorativa, coprente a base di resine acriliche su superfici di cemento o asfalto.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
1-5		RMP		RMP		5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		1 ora		1,3±0,050%		5%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco, rosso, verde		3-4 ore		70±3		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		24 ore		F/4 200"±20		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		2 mm.	2.5 atm
24 mesi		6 ore		23°C		diluiz.: 20%	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 16,000-0,750 lt.