

Scheda Tecnica

STADIO-LINE




















CARATTERISTICHE

Pittura traccialinee ad alte prestazioni, finissima, ad acqua, speciale per manti erbosi di impianti sportivi. E' dotata di alta copertura e bianchezza immediata che si mantengono anche con tempo piovoso. La sua finezza consente una facile applicazione a spruzzo escludendo ogni forma di intasamento degli attrezzi. Diluire soltanto la quantità prevista per l'uso immediato. Non lasciare il prodotto diluito per un tempo prolungato onde evitare sedimentazioni. Resiste agli agenti atmosferici ed ha una rapida essiccazione. Stadio-line ha un basso impatto ambientale, non inquina, non è nocivo, non è irritante a contatto con la pelle ed ha un valore massimo di C.O.V. (composti organici volatili) inferiore al limite previsto dalla Direttiva europea 2004/42 CE. In normali condizioni ambientali e di utilizzo, la durata media della segnatura si protrae per circa un mese. La diluizione può variare dal 100% al 200% con acqua a seconda che si tratti di passata nuova o di una rinfrescata.

AVVERTENZE

Non applicare in previsione di pioggia o con temperature inferiori a +5°C. Conservare a temperatura superiore a +5°C ed in luogo riparato dai raggi diretti del sole.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 50 metri lineari		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua (a fresco)		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura cremoso coprente		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,75±0,1		Applicazione a pennello =	
Colori bianco		Secco al tatto 2 ore		Solidi in peso 76%±2		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/no		Secco in profondità =		Viscosità n.d.		Applicazione a spruzzo d'aria	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità =		Temperatura di infiammabilità =		Ø UGELLO ATM PRESSIONE	diluiz. : 100-200% in volume

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 14,000 lt.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquilast.com