

Scheda Tecnica

STUKOL

CARATTERISTICHE

Stucco in polvere rasante fine per interni, a base minerale di colore bianco indicato per la lisciatura di intonaci e murature oltre che per la stuccatura di crepe, fessure, rosoni su cui assicura un efficace ancoraggio. E' dotato di ottima spatolabilità ed è facilmente carteggiabile. Non screpola, non cola, non ha ritiro. Applicabile in spessori da 0 a 3 mm.

CICLO APPLICATIVO

Applicabile su:

- intonaco a base di calce e sabbia fine nuovo o già pitturato;
- intonaco civile di malta di cemento e calce;
- gesso e cartongesso;
- pennelli prefabbricati.

ISTRUZIONI

Prima di applicare controllare che le superfici dell'intonaco siano in buono stato di conservazione ed esenti da sfarinamenti ed umidità. In caso contrario provvedere al rifacimento o consolidamento. Prima dell'applicazione procedere alla eliminazione di parti friabili o incoerenti, sfoglianti, untuose, polverose. Non applicare su parti metalliche, smaltature, siliconi, guaine. Impastare 2 kg. di Stukol con un litro di acqua fino a completo amalgama. L'impasto si lascia lavorare per ca. 20'. E' possibile carteggiare già dopo 40 minuti. Prima di procedere alla sovra pitturazione di superfici estese, è consigliabile applicare una mano di Liquifix 500/A.

AVVERTENZE

Durante la fase di indurimento dell'impasto non aggiungere acqua per ripristinare la viscosità o la lavorabilità. Non applicare una seconda passata o ritocchi durante la fase di presa o di essiccazione. Non utilizzare in condizioni di elevata umidità e ventilazione, né a bassa temperatura o su superfici esposte al sole in fase di applicazione.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano m ² /l 1,2		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura polvere		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,6±0,1		Applicazione a pennello =	
Colori bianco		Secco al tatto 40 minuti		Solidi in peso 100%		Applicazione a spatola 0%	
Esterni/interni no/si		Secco in profondità 8 ore		Viscosità =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 1 anno		Sovraverniciabilità 12 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 25,000-5,000- 1,000 kg.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

