

Scheda Tecnica

TENNIS GUM

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica elastica pedonabile appositamente formulata per la decorazione di pavimenti in cemento o asfalto (all'esterno o all'interno) per campi da tennis, calcetto, basket, piste ciclabili, piste atletica...

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire bene la superficie mediante lavaggio a pressione, asportare parti non aderenti ripristinando con apposita malta. Cementi nuovi possono essere pitturati dopo la stagionatura. Le superfici devono essere perfettamente asciutte, prive di umidità, di polvere ed untuosità. Su superfici porose o sfarinanti applicare una mano di fissativo acrilico Liquifix 500/A.

FINITURA

Applicare la prima mano a pennello mentre la seconda può essere applicata anche a rullo.




















AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C o superiore a 25°C né su superfici calde o esposte al sole nelle ore più calde. Proteggere dalla pioggia per almeno 2 o 3 giorni evitando possibilmente ristagni di acqua. Conservare il barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura decorativa, coprente a base di resine acriliche su superfici di cemento o asfalto.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/k		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo							
1-5		acqua		acqua		0-15%							
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello							
opaco		1 ora		1,4±0,05%		0-15%							
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola							
bianco, rosso, verde		3-4 ore		=		=							
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria							
si/si		24 ore		cremoso		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø UGELLO</th> <th>ATM PRESSIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 mm.</td> <td>2,5 atm</td> </tr> <tr> <td>diluiz.: 0-15%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ø UGELLO	ATM PRESSIONE	2 mm.	2,5 atm	diluiz.: 0-15%		
Ø UGELLO	ATM PRESSIONE												
2 mm.	2,5 atm												
diluiz.: 0-15%													
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità									
24 mesi		6 ore		=									

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 20,000-1,000 kg.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com