

PRODOTTO: TINGITUTTO SUPERLAVABILE

CATEGORIA: IDROPITTURE

REVISIONE SCHEDA: 23/11/2021

CARATTERISTICHE

Pittura murale super lavabile acrilica, super opaca dotata di eccezionale resa e copertura. Facile da applicare con **ottima adesione su tutte le superfici stabili e compatte, senza bisogno di primer fissativo, grazie a speciali resine acriliche silanizzate** presenti nella formulazione. Conferisce un aspetto vellutato, molto opaco e mascherante, rilasciando all'ambiente ampia luminosità derivante dall'elevato punto di bianco.
Applicabile anche senza primer su cartongesso, gesso, intonaci, stuccature.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI
FONDI

Interni nuovi mai pitturati: se non particolarmente assorbenti applicare direttamente due mani di Tingitutto lavabile.

Pur essendo specifico per cartongesso sul quale può essere applicato senza l'azione preventiva del primer, garantendo massima adesione ed ottimo mascheramento di stuccature e giunti di ripresa, Tingitutto lavabile può essere applicato anche su gesso, intonaci, rasature, purché opportunamente puliti da polveri, efflorescenze, muffe e vecchie pitture incoerenti o parti sfarinanti.

Supporti in buone condizioni precedentemente pitturate con idropittura lavabile: stuccare le imperfezioni ed applicare direttamente una o due mani di Tingitutto lavabile.

Superfici malsane, friabili, sfarinanti, particolarmente assorbenti: valgono le condizioni generali in uso (vedere schede Liquifix oppure richiedere informazioni al ns. servizio assistenza tecnica).

CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

Aspetto e finitura-gloss:	total matt, brillantezza 2,5 gloss
Massa volumica gr./l.:	1,45±0,100
Viscosità Brookfield ASTM D 2196:	14000-22000 Cps R6 rpm 20
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile (UNI 8909)
Vita di stoccaggio:	almeno 24 mesi
Secco in profondità:	max 12 h

1/2

Sovraverniciabilità:	6 h		
Lavabilità:	la pittura completa il processo di essiccazione dopo ca. 10 giorni dall'applicazione in condizioni normali di temperatura ed umidità (5-30°C e u.r. max 85%), durante i quali è bene evitare lavaggi forti.		
Resistenza al lavaggio:	in base a norma UNI EN ISO 11998: "CLASSE DI LAVABILITÀ 2" in base a norme UNI EN 10560: "RESISTENTE AL LAVAGGIO"		
Interni:		sì	
Esterni:		sì	
Colori:	bianco (base pastel), base transparent (colorabile)		
Pulizia attrezzi:			
Applicazione:	 10-30% fino a 10% per tinte forti	 10-30% fino a 10% per tinte forti	 20-30% fino a 15% per tinte forti
Resa teorica m²/l.:	16±2		
Classificazione C.O.V.:	Pitture per pareti e soffitti interni. Direttiva Europea 2004/42 CE Valore limite di C.O.V. per Tingitutto lavabile A+ (CAT A/a): 30 gr./l. (2010). Tingitutto lavabile contiene al massimo 30 gr./l.		
Precauzioni:	Evitare lavaggi ed esposizione a forti piogge per circa 10 giorni dall'applicazione.		
Consigli:	Non interrompere l'applicazione se non completata la parete, specialmente per le tinte forti e medio forti.		
Voce di capitolato	Applicazione di due mani di pittura super lavabile, in fase acquosa, a base acrilica, per interno ed esterno, di elevata opacità, copertura e resistenza ai lavaggi ed all'abrasione. Ove richiesto applicare idoneo fissativo Liquifix. Si applica a pennello, rullo o spruzzo con una resa indicativa di 16±2 mq./l.		
Confezioni	14,000-2,000-0,750 l.		

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici.

2/2



TINGITUTTO

SUPER LAVABILE

SUPER OPACO


NOTE

€/mq.



Confezioni: 14,000-2,000-0,750 l.

EMISSIONE NEGLI AMBIENTI INTERNI



A+

A+ A B C

< FORMULA  "A+":

Mix di qualità ed elevate prestazioni nel rispetto delle persone e dell'ambiente, una tutela contro i malesseri derivanti dall'inquinamento indoor.



OPACITY

< OPACITA'  "MOLTO OPACA":

Gloss 4,9 a 85° e 2,5 a 60° con Glossmetro
in base classificazione riportata nella norma UNI EN 13300.
Conferisce un aspetto vellutato e antiriflesso per mascherare i difetti del muro.



< LAVABILITA'  "RESISTENTE AL LAVAGGIO":

resistenza all'abrasione ad umido in base norme UNI 10560
 "CLASSE 2" in base norma UNI EN ISO 11998

< MULTISUPERFICIE

ottima adesione su qualsiasi superficie grazie all'impiego di speciali resine acriliche silanizzate

< NON RICHIEDE FISSATIVO

si applica direttamente su tutti i supporti stabili e compatti, facendo risparmiare costi di fissativi e di mano d'opera.

< DILUIZIONE con acqua

30% in volume per colori chiari
10% in volume per tinte forti

< COPERTURA  $\geq 95\%$ Classe 3 secondo rapporto di contrasto norma UNI EN 13300/6504-3

< RESA  16 ± 2 mq./l.

(teorica in funzione dell'assorbimento del supporto)

< FINEZZA  "FINE"

in base classificazione norma UNI EN 13300



TINGITUTTO

SUPER LAVABILE

SUPER OPACO

